

# MasterFinish RL 309

**Biologicky odbouratelný, nízkoviskozní a nesnadno vznětlivý speciální separační olej pro povrchy betonu bez pórů a kavern.**

## POUŽITÍ

- MasterFinish RL 309 byl vyvinut jako náhrada za separační oleje náchylné ke vznícení pro všechny druhy bednění a protepovanou výrobu s teplotou do ca. +50 °C.
- Tenká vrstva MasterFinish RL 309 dosáhne optimálního povrchu také na svislých plochách.

## PŮSOBENÍ

- Chemicko-fyzikálním účinkem lze docílit hladkého povrchu bez pórů.
- Nízká viskozita umožňuje dobrou zpracovatelnost a úspornou spotřebu.
- MasterFinish RL 309 udržuje bednění čisté, čímž šetří práci obsluze.
- Materiály z polystyrenu nebo podobných látek nejsou tímto prostředkem chemicky narušeny.
- Při odborném použití nedochází k vytváření vrstvy, která by bránila provedení omítek nebo nátěrů.

## TECHNICKÉ ÚDAJE

vzhled	světlá tekutina
obj. hmotnost (+20 °C)	0,83 g/cm <sup>3</sup>
teplota zpracování	Od -5 °C

## DÁVKOVÁNÍ

- Dle druhu bednění 1 l na 85–125 m<sup>2</sup> nebo 8–12 ml na 1 m<sup>2</sup>.

## ZPRACOVÁNÍ

- MasterFinish RL 309 se dodává připravený k použití.
- Nanáší se rovnoměrně postříkem s vysokotlakým postříkovacím přístrojem Woermann tryskou 650050 na předem očištěné a suché bednění.
- MasterFinish RL 309 se v žádném případě nesmí míchat s jinými odbedňovacími oleji!

## BALENÍ

- kanystř 20 l
- sud 210 l
- kontejner 1000 l

## SKLADOVÁNÍ

- Chránit před mrazem a před přímým slunečním zářením
- Při obvyklém skladování (uzavřená nádoba, +20 °C) zaručuje výrobce trvanlivost minimálně 18 měsíců.

## BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

Dbejte důsledně pokynů uvedených v bezpečnostním listě.

## TECHNICKÁ PODPORA

Příslušný odborně – technický poradce je Vám s dalšími informacemi a technickou podporou rád k dispozici.

### MBS CZ-SK s.r.o.

F. V. Veselého 2760/7, Hala D2, CZ193 00 Praha 3  
Manažer provozu tel.: +420 724 755 574

### Zákaznický servis (přijem objednávek)

tel.: +420 724 147 741 +420 724 916 877

e-mail: [prisady@masterbuilders.com](mailto:prisady@masterbuilders.com)

[www.master-builders-solutions.com/cs-cz](http://www.master-builders-solutions.com/cs-cz)

Zde poskytnuté informace jsou pravdivé, představují naše nejlepší znalosti a jsou založeny nejen na laboratorních pracích, ale i na zkušenostech z terénu. Z důvodu mnoha faktorů ovlivňujících výsledky, tyto informace poskytujeme bez záruk nebo patentové odpovědnosti. Pro další informace prosím kontaktujte příslušného místního odborného zástupce. Pracovní podmínky a rozsah použití produktů jsou rozdílné. V technickém listu jsou uvedeny všeobecné pokyny ke zpracování materiálu. Zpracovatel je povinen přezkoušet vhodnost a možnost použití produktu pro zamýšlený účel. V případě požadavků nad rámec všeobecných pokynů je třeba si vyžádat poradenství odborných a technických poradců prodávajícího, které je poskytováno na základě žádosti kupujícího v rámci servisu zákazníků a řídí se platnými všeobecnými podmínkami prodávajícího. Prodávající neodpovídá za škodu, odchýlí-li se kupující při aplikaci a zabudování výrobků do stavby od technických podmínek, skladovacích podmínek, pokynů výrobce a dob jejich použitelnosti. Aktuální informace o produktech firmy, stejně jako všeobecné obchodní podmínky, jsou dostupné na adrese [www.master-builders-solutions.com](http://www.master-builders-solutions.com).  
Vydáno: červenec 2023. Novým vydáním pozbývá staré vydání platnost.