

MasterFinish RL 314

Ekologický, biologicky odbouratelný odbedňovací prostředek pro monolitické stavební konstrukce.

POUŽITÍ

MasterFinish RL 314 je určen především pro:

- monolitické betonové stavby, jako odbedňovací
- prostředek pro sává a nesává dřevěná bednění,
- ocel a pro matricová bednění.
- Dle výsledků z hygienických laboratoří je velmi
- dobře biologicky odbouratelný.

PŮSOBENÍ

MasterFinish RL 314 je odbedňovací přípravek působící fyzikálně a chemicky, na bázi parafinického minerálního oleje, který zajišťuje čisté bednění. Při odborném nanášení tenké separační vrstvy, není přítom negativně ovlivněna soudržnost betonu a následně realizovaných nástřiků, či omítek.

Zhodnocení z centrální laboratoře stavebních hmot firmy Ph. Holzmann AG shrnuje:

- MasterFinish RL 314 vykazuje velmi dobrý separační účinek, i po 7 denní expozici natřeného bednění na vzduchu. Bednění nevykazuje po betonáži žádné přilepené zbytky malty/betonu.
- Povrch betonu nevykazuje po nástřiku vodou žádný hydrofobizační efekt. Všechny vodní kapky se vsáklý do povrchu betonu do doby 4 min. Z tohoto lze dovodit, že použitý přípravek nemá žádný negativní vliv na přídržnost následných vrstev (omítky apod.).
- MasterFinish RL 314 nejeví tendenci k segregaci.
- MasterFinish RL 314 je po nanesení na bednění odolný vůči dešti.
- MasterFinish RL 314 je vhodný pro všechny druhy bednění.

TECHNICKÉ ÚDAJE

vzhled	hnědá kapalina
obj. hmotnost při +20 °C	0,87 g/cm ³
teplota zpracování	od 0 °C

SPOTŘEBA

Dle druhu bednění: 1 l na 55–85 m² nebo 12–18 ml na 1m²

ZPRACOVÁNÍ

- MasterFinish RL 314 se dodává připravený k použití.
- Nanáší se rovnoměrně nátěrem nebo postřikem vysokotlakým postřikovacím přístrojem nebo stacionárním postřikovacím zařízením na předem očištěné a suché bednění.
- Je třeba nanášet přípravek v tenké vrstvě, případnou silnější přebytečnou vrstvu je třeba stáhnout hadrem.
- Je třeba zabránit kontaktu s pozinkovanými kovy vzhledem k možnosti nevhodné chemické reakce.
- Před prvním použitím je třeba u savého dřevěného bednění provést nátěr cementovým mlékem nebo produktem MasterFinish FW 323, aby se zabránilo přestupu škodlivých látek ze dřeva do povrchu betonu.

BALENÍ

- kanystř 20 l
- sud 210 l
- kontejner 1000 l

SKLADOVÁNÍ

- Chraňte před znečištěním a mrazem.
- Při obvyklém skladování (uzavřená nádoba +20 °C) zaručuje výrobce trvanlivost min. 18 měsíců

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

Dbejte důsledně pokynů uvedených v bezpečnostním listě.

TECHNICKÁ PODPORA

Příslušný odborně – technický poradce je Vám s dalšími informacemi a technickou podporou rád k dispozici.

MBS CZ-SK s.r.o.

F. V. Veselého 2760/7, Hala D2, CZ193 00 Praha 9
Manažer provozu tel.: +420 724 755 574

Zákaznický servis (přijem objednávek)

tel.: +420 724 147 741 +420 724 916 877

e-mail: prisady@masterbuilders.com

www.master-builders-solutions.com/cs-cz

Zde poskytnuté informace jsou pravdivé, představují naše nejlepší znalosti a jsou založeny nejen na laboratorních pracích, ale i na zkušenostech z terénu. Z důvodu mnoha faktorů ovlivňujících výsledky, tyto informace poskytujeme bez záruk nebo patentové odpovědnosti. Pro další informace prosím kontaktujte příslušného místního odborného zástupce. Pracovní podmínky a rozsah použití produktů jsou rozdílné. V technickém listu jsou uvedeny všeobecné pokyny ke zpracování materiálu. Zpracovatel je povinen přezkoušet vhodnost a možnost použití produktu pro zamýšlený účel. V případě požadavků nad rámec všeobecných pokynů je třeba si vyžádat poradenství odborných a technických poradců prodávajícího, které je poskytováno na základě žádosti kupujícího v rámci servisu zákazníkům a řídí se platnými všeobecnými podmínkami prodávajícího. Prodávající neodpovídá za škodu, odchýlení se kupující při aplikaci a zabudování výrobků do stavby od technických podmínek, skladovacích podmínek, pokynů výrobce a dob jejich použitelnosti. Aktuální informace o produktech firmy, stejně jako všeobecné obchodní podmínky, jsou dostupné na adrese www.master-builders-solutions.com.
Vydáno: červenec 2023. Novým vydáním pozbývá staré vydání platnost.