

MasterFinish RL 325

Univerzální separační prostředek na výrobu pohledového betonu pro výrobce prefabrikátů a stavby.

POUŽITÍ

- MasterFinish RL 325 byl vyvinut pro výrobu pohledového betonu bez lunek a pórů.
- Je vhodný pro všechny běžné typy forem a může být také použit pro výrobu při teplotě až do 80°C.
- Vzhledem k vynikajícím vlastnostem může být tato přísada použita při horizontální i vertikální aplikaci pro výrobce prefabrikátů na stavbě.

PŮSOBENÍ

- MasterFinish RL 325 je chemicko-fyzikálně působící separační prostředek na bázi bílých olejů a dearomatizovaných ředidel.
- Speciální přísada zajišťuje snadné odformování a snadnou výrobu bez lunek pro jednolitě pohledové betonové povrchy.
- Díky speciální formulaci dochází k optimálnímu filmu na bedně a působí proti korozi bedně.
- Nízká viskozita zajišťuje snadné a ekonomické zpracování.
- Při správném nanášení předepsané tenké vrstvy nesnižuje přilnavost následných nátěrů (omítek, stěrek).

TECHNICKÉ ÚDAJE

| | |
|------------------------|------------------------------------|
| vzhled / skladba | olej |
| obj. hmotnost (+20 °C) | 0,78 - 0,79 g/cm ³ |
| teplota zpracování | od -5°C přednostně +20°C / -5°C |

DÁVKOVÁNÍ

Spotřeba dle druhu bednění 1 l na 100 m² nebo 10-12 ml na 1 m².

ZPRACOVÁNÍ

- MasterFinish RL 325 se dodává připravený k použití.
- Je aplikován neředěný rovnoměrně a úsporně vysokotlakým postřikovacím přístrojem nebo vhodnou aplikací na suché a očištěné bedně.
- Vyvarujte se louží, přebytky odstraňte.
- MasterFinish RL 325 se v žádném případě nesmí míchat s jinými separačními prostředky. Vyhněte se kontaktu s pozinkovanými díly.

BALENÍ

- kanystr 20 l
- sud 200 l
- kontejner 980 l

SKLADOVÁNÍ

- V uzavřeném originálním obalu zaručuje výrobce trvanlivost min. 18 měsíců.
- Měl by být chráněn před mrazem a přímým slunečním světlem.
- Hořlavý (dle Nr. 2.2.5 dodatek VI RL 67/548/EWG) právních předpisů EU o nebezpečných látkách.
- Při skladování akceptujte „Nařízení pro skladování, plnění a manipulaci s látkami nebezpečným vodám“.

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

Dbejte důsledně pokynů uvedených v bezpečnostním listě.

TECHNICKÁ PODPORA

Příslušný odborně – technický poradce je Vám s dalšími informacemi a technickou podporou rád k dispozici.

MBS CZ-SK s.r.o.

F. V. Veselého 2760/7, Hala D2, CZ193 00 Praha 9
Manažer provozu tel.: +420 724 755 574

Zákaznický servis (příjem objednávek)

tel.: +420 724 147 741 +420 724 916 877
e-mail: prisady@masterbuilders.com

www.master-builders-solutions.com/cs-cz

Zde poskytnuté informace jsou pravdivé, představují naše nejlepší znalosti a jsou založeny nejen na laboratorních pracích, ale i na zkušenostech z terénu. Z důvodu mnoha faktorů ovlivňujících výsledky, tyto informace poskytujeme bez záruk nebo patentové odpovědnosti. Pro další informace prosím kontaktujte příslušného místního odborného zástupce. Pracovní podmínky a rozsah použití produktů jsou rozdílné. V technickém listu jsou uvedeny všeobecné pokyny ke zpracování materiálu. Zpracovatel je povinen přezkoušet vhodnost a možnost použití produktu pro zamýšlený účel. V případě požadavků nad rámec všeobecných pokynů je třeba si vyžádat poradenství odborných a technických poradců prodávajícího, které je poskytováno na základě žádosti kupujícího v rámci servisu zákazníkům a řídí se platnými všeobecnými podmínkami prodávajícího. Prodávající neodpovídá za škodu, odchýlení se kupující při aplikaci a zabudování výrobků do stavby od technických podmínek, skladovacích podmínek, pokynů výrobce a dob jejich použitelnosti. Aktuální informace o produktech firmy, stejně jako všeobecné obchodní podmínky, jsou dostupné na adrese www.master-builders-solutions.com.
Vydáno: červenec 2023. Novým vydáním pozbývá staré vydání platnost.