

# MasterKure 111 WB

**Prostředek na ochranu betonu proti vysychání pro čerstvé maltové nebo betonové povrchy.**

## POUŽITÍ

MasterKure 111 WB pomáhá při výrobě kvalitních, vysoce jakostních betonových povrchů. Snižuje odpařování vody z čerstvých maltových a betonových povrchů.

MasterKure 111 WB je zvláště účinný jako ochrana proti rychlému vysychání čerstvé vyrobeného betonu při extrémních podmínkách, např. vysoká teplota betonu, vysoká teplota prostředí, nízká vlhkost vzduchu, silný vítr nebo přímé sluneční záření.

MasterKure 111 WB není prostředek na dodatečnou úpravu povrchu a nenahrazuje nutnou dodatečnou úpravu povrchu betonu.

MasterKure 111WB by neměl být používán na betonové povrchy vylučující vodu.

## PŮSOBENÍ

MasterKure 111 WB vytváří na povrchu čerstvého betonu monomolekulární film zabraňující vypařování vody zejména při působení větru a přímého slunečního záření. Pevnost betonového povrchu, odolnost vůči abrazi a trvanlivost může být výrazně zlepšena.

Použití MasterKure 111 WB minimalizuje tvorbu trhlinek, které vznikají vlivem plastického smršťování.

MasterKure 111 WB zlepšuje finální úpravy povrchu betonu, hlazení povrchu je snazší a beton zůstává plastický delší dobu.

## TECHNICKÉ ÚDAJE

vzhled	emulze
barva	svítivě žlutá
obj. hmotnost (při +20 °C)	1,00 ± 0,01 g/cm <sup>3</sup>
teplota zpracování	min. +5 °C

## ZPRACOVÁNÍ

Před ředěním se musí koncentrát MasterKure 111 WB promíchat. Připravený naředěný MasterKure 111 WB se musí před použitím rovněž zamíchat.

Naředěný MasterKure 111 WB se nanáší vhodným zařízením (např. vysokotlakým přístrojem s plochou

tryskou) na čerstvý, vlhký povrch betonu ve formě jemné, ale husté mlhy.

Optimálního ochranného účinku je dosaženo při nanesení stejnoměrné a kompaktní vrstvy.

Odstraňte případné louže a zabraňte nahromadění produktu.

MasterKure 111 WB obsahuje žlutozelenou fluoreskující barvu, která dokazuje stejnoměrné a kompaktní nanesení přípravku. Fluoreskující barva zcela vymizí v průběhu vysychání.

MasterKure 111 WB zpravidla neovlivňuje nanášení dalších vrstev. Přesto vzhledem k rozličným způsobům provádění betonových konstrukcí doporučujeme před nanesením další vrstvy provést zkoušku přídržnosti povrchu.

Plocha již ošetřená pomocí MasterKure 111 WB může být hlazená, potom je třeba povrch znovu ošetřit přípravkem MasterKure 111 WB. Po vymizení vlhkého, lesklého vzhledu povrchu betonu nemůže již být MasterKure 111 WB používán.

### Upozornění:

Zbytky MasterKure 111 WB na ztvrdlém betonu je třeba ve vlhkém stavu hned odstranit. Příslušná místa je třeba opláchnout dostatečným množstvím vody.

Pokud dojde k tomu, že přípravek zaschne na již zatvrdlém betonu, mohou se na povrchu objevit hnědočervené skvrny. Skvrny lze odstranit běžnými bělicími prostředky.

## SPOTŘEBA

MasterKure 111 WB je koncentrát účinné látky. Zpravidla se pro průmyslové podlahy používá zředěný v poměru 1:1 V závislosti na oblasti použití a podmínkách (chladné počasí, žádné sluneční ozáření plochy, relativně vyšší vlhkost vzduchu je možné ojedinele ředění 1:2 až 1:3. Jako pomocný prostředek pouze pro hlazení je možné produkt zředit až v poměru 1:5. Spotřeba při použití jako pomocný prostředek pro gletování pro průmyslové podlahy a v prefabrikaci: MasterKure 111 WB je koncentrát účinné látky. Podle oblasti použití 1 litr takto připraveného roztoku zpravidla vystačí na 5–12 m<sup>2</sup> betonového povrchu.

### MBS CZ-SK s.r.o.

F. V. Veselého 2760/7, Hala D2, CZ193 00 Praha 9  
Manažer provozu tel.: +420 724 755 574

### Zákaznický servis (příjem objednávek)

tel.: +420 724 147 741 +420 724 916 877  
e-mail: [prisady@masterbuilders.com](mailto:prisady@masterbuilders.com)

[www.master-builders-solutions.com/cs-cz](http://www.master-builders-solutions.com/cs-cz)

Zde poskytnuté informace jsou pravdivé, představují naše nejlepší znalosti a jsou založeny nejen na laboratorních pracích, ale i na zkušenostech z terénu. Z důvodu mnoha faktorů ovlivňujících výsledky, tyto informace poskytujeme bez záruk nebo patentové odpovědnosti. Pro další informace prosím kontaktujte příslušného místního odborného zástupce. Pracovní podmínky a rozsah použití produktů jsou rozdílné. V technickém listu jsou uvedeny všeobecné pokyny ke zpracování materiálu. Zpracovatel je povinen přezkoušet vhodnost a možnost použití produktu pro zamýšlený účel. V případě požadavků nad rámec všeobecných pokynů je třeba si vyžádat poradenství odborných a technických poradců prodávajícího, které je poskytováno na základě žádosti kupujícího v rámci servisu zákazníkům a řídí se platnými všeobecnými podmínkami prodávajícího. Prodávající neodpovídá za škodu, odchýlení se kupující při aplikaci a zabudování výrobků do stavby od technických podmínek, skladovacích podmínek, pokynů výrobce a dob jejich použitelnosti. Aktuální informace o produktech firmy, stejně jako všeobecné obchodní podmínky, jsou dostupné na adrese [www.master-builders-solutions.com](http://www.master-builders-solutions.com).

Vydáno: červenec 2023. Novým vydáním pozbývá staré vydání platnost.

# MasterKure 111 WB

**Prostředek na ochranu betonu proti vysychání pro čerstvé maltové nebo betonové povrchy.**

## BALENÍ

- kanystr 20 kg
- sud 200 kg

## SKLADOVÁNÍ

Chraňte před mrazem a znečištěním.

Při obvyklém skladování (uzavřená nádoba, +20 °C) je koncentrát použitelný minimálně po dobu 1 roku.

MasterKure 111 WB před použitím promíchejte.

Po zmrznutí je neupotřebitelný.

## BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

Dbejte důsledně pokynů uvedených v bezpečnostním listě.

## TECHNICKÁ PODPORA

Příslušný odborně – technický poradce je Vám s dalšími informacemi a technickou podporou rád k dispozici.

---

### MBS CZ-SK s.r.o.

F. V. Veselého 2760/7, Hala D2, CZ193 00 Praha 9  
Manažer provozu tel.: +420 724 755 574

### Zákaznický servis (příjem objednávek)

tel.: +420 724 147 741 +420 724 916 877

e-mail: [prisady@masterbuilders.com](mailto:prisady@masterbuilders.com)

[www.master-builders-solutions.com/cs-cz](http://www.master-builders-solutions.com/cs-cz)

Zde poskytnuté informace jsou pravdivé, představují naše nejlepší znalosti a jsou založeny nejen na laboratorních pracích, ale i na zkušenostech z terénu. Z důvodu mnoha faktorů ovlivňujících výsledky, tyto informace poskytujeme bez záruk nebo patentové odpovědnosti. Pro další informace prosím kontaktujte příslušného místního odborného zástupce.

Pracovní podmínky a rozsah použití produktů jsou rozdílné. V technickém listu jsou uvedeny všeobecné pokyny ke zpracování materiálu. Zpracovatel je povinen přezkoušet vhodnost a možnost použití produktu pro zamýšlený účel. V případě požadavků nad rámec všeobecných pokynů je třeba si vyžádat poradenství odborných a technických poradců prodávajícího, které je poskytováno na základě žádosti kupujícího v rámci servisu zákazníkům a řídí se platnými všeobecnými podmínkami prodávajícího. Prodávající neodpovídá za škodu, odchýlení se kupující při aplikaci a zabudování výrobků do stavby od technických podmínek, skladovacích podmínek, pokynů výrobce a dob jejich použitelnosti.

Aktuální informace o produktech firmy, stejně jako všeobecné obchodní podmínky, jsou dostupné na adrese [www.master-builders-solutions.com](http://www.master-builders-solutions.com).

Vydáno: červenec 2023. Novým vydáním pozbývá staré vydání platnost.