

MasterKure 217WB

Prostředek na ochranu betonu proti vysychání. Obsahuje parafíny. Typ VH a VM podle technických podmínek NBM-StB, pro vozovkové betony. Nanáší se na plochu čerstvého betonu buď ihned (VH), nebo jakmile se přestane lesknout, “zavadne” (VM).

POPIS

MasterKure 217WB je prostředek pro dodatečnou úpravu betonového povrchu s vysokým uzavíracím koeficientem jako ochrana proti vysychání čerstvě vyrobeného betonu. Prostředek se nanáší na povrch v matně vlhkém stavu. MasterKure 217WB je kontrolován podle technických podmínek TL NBM – StB.

POUŽITÍ

Typické oblasti použití jsou silniční stavby, letiště, haly, parkovací plochy a základové desky.

PŮSOBNÍ

MasterKure 217WB vytváří na povrchu betonu ochranný film zabráňující vypařování vody během nejdůležitější fáze tvrdnutí betonu. Obsah speciálního parafinového vosku umožňuje dobrou přilnavost na ošetřovaný povrch. Požadavky předpisu TL NBM-StB 09 na krátkodobé vyřazení provozu jsou splněny. Vysoká uzavírací schopnost zajišťuje optimální průběh hydratace také v povrchové vrstvě betonu. To umožňuje dobrý vývoj pevností a minimalizuje tvorbu trhlinek.

TECHNICKÉ ÚDAJE

vzhled	kapalina
barva	mléčně bílá
objemová hmotnost (při +20 °C)	cca 0,98 g/cm ³

ZPRACOVÁNÍ

MasterKure 217WB se nanáší vhodným zařízením (např. postřikovacím můstkem, vysokotlakým přístrojem nejlépe s plochou tryskou průměru 1 mm) na povrch betonu, jakmile se přestane lesknout, „zavadne“. Pokud nelze z nějakého důvodu (louže, nedostatek pracovníků apod.) začít nanášet MasterKure 217WB ihned při hlazení betonu, je třeba ihned po hlazení zajistit vlhčení povrchu mlžením.

Aplikační teplota je v rozmezí +5 až +40 °C. Ochranný účinek nanesené vrstvy závisí na stejnoměrnosti a kompaktnosti vytvořeného filmu.

Před nanesením ochranného prostředku odstraňte případné louže.

Svislé plochy, na které nebude později nanášena další vrstva, ošetřete hned po odbednění.

Potřebné množství MasterKure 217WB můžeme stanovit následujícím způsobem:

Postřikovací přístroj naplníme MasterKure 217WB v množství cca 5 kg (~5 l).

Postříkeme plochu o velikosti cca 25–30 m². V případě řádného stejnoměrného postřiku by neměl v postřikovacím přístroji zůstat žádný zbytek.

Po nanesení má beton stejnoměrně bílý vzhled. Další možností je, že MasterKure 217WB nanese pomocí předem odváženého postřikovacího přístroje na folii o známé velikosti a skutečnou spotřebu zjistíme po zvážení postřikovacího přístroje.

MasterKure 217WB je zejména vhodný na betonové plochy, které nejsou později opatřeny další vrstvou. V případě nanášení další vrstvy je třeba ochranný film zcela odstranit, např. pískováním, otryskáváním nebo horkým, vysokotlakým proudem vody, který obsahuje čisticí prostředky.

Broušením nebo horkým vzduchem nelze dosáhnout důkladného očištění. Před nanesením další vrstvy doporučujeme provést zkoušku přidržitosti.

Znečištění nebo smíchání s MasterKure 217WB dalšími prostředky na ošetřování povrchu se nedoporučuje, může dojít k vysrážení přípravků.

SPOTŘEBA

Doporučené množství nánosu:

- V případě nanesení ihned po uhlazení:
200-250 g/m², popř. 1 kg/4-5 m²
Odzkoušené množství nánosu: 200 g/m²
- V případě nanesení „po zavadnutí“:
150-175 g/m², popř. 1 kg/5-7 m²
Odzkoušené množství nánosu: 150 g/m²

MBS CZ-SK s.r.o.

F. V. Veselého 2760/7, Hala D2, CZ193 00 Praha 9
Manažer provozu tel.: +420 724 755 574

Zákaznický servis (přijem objednávek)

tel.: +420 724 147 741 +420 724 916 877
e-mail: prisady@masterbuilders.com

www.master-builders-solutions.com/cs-cz

Zde poskytnuté informace jsou pravdivé, představují naše nejlepší znalosti a jsou založeny nejen na laboratorních pracích, ale i na zkušenostech z terénu. Z důvodu mnoha faktorů ovlivňujících výsledky, tyto informace poskytujeme bez záruk nebo patentové odpovědnosti. Pro další informace prosím kontaktujte příslušného místního odborného zástupce. Pracovní podmínky a rozsah použití produktů jsou rozdílné. V technickém listu jsou uvedeny všeobecné pokyny ke zpracování materiálu. Zpracovatel je povinen přezkoušet vhodnost a možnost použití produktu pro zamýšlený účel. V případě požadavků nad rámec všeobecných pokynů je třeba si vyžádat poradenství odborných a technických poradců prodávajícího, které je poskytováno na základě žádosti kupujícího v rámci servisu zákazníků a řídí se platnými všeobecnými podmínkami prodávajícího. Prodávající neodpovídá za škodu, odchýlení se kupující při aplikaci a zabudování výrobků do stavby od technických podmínek, skladovacích podmínek, pokynů výrobce a dob jejich použitelnosti. Aktuální informace o produktech firmy, stejně jako všeobecné obchodní podmínky, jsou dostupné na adrese www.master-builders-solutions.com.

Vydáno: červenec 2023. Novým vydáním pozbývá staré vydání platnost.

MasterKure 217WB

Prostředek na ochranu betonu proti vysychání. Obsahuje parafíny. Typ VH a VM podle technických podmínek NBM-StB, pro vozovkové betony. Nanáší se na plochu čerstvého betonu buď ihned (VH), nebo jakmile se přestane lesknout, “zavadne” (VM).

BALENÍ

- kanystr 20 kg
- sud 200 kg
- kontejner 900 kg

SKLADOVÁNÍ

Při obvyklém skladování (uzavřená nádoba, +20 °C) je výrobek použitelný minimálně po dobu 1 roku. Při delším skladování, zejména při teplotách nad +30 °C může dojít k odměšování. Po skladování, které je delší než 3 měsíce, doporučujeme MasterKure 217WB před použitím rozmíchat nebo homogenizovat. Chraňte před mrazem. Po zmrznutí je neupotřebitelný.

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

Dbejte důsledně pokynů uvedených v bezpečnostním listě.

TECHNICKÁ PODPORA

Příslušný odborně – technický poradce je Vám s dalšími informacemi a technickou podporou rád k dispozici

MBS CZ-SK s.r.o.

F. V. Veselého 2760/7, Hala D2, CZ193 00 Praha 9
Manažer provozu tel.: +420 724 755 574

Zákaznický servis (příjem objednávek)

tel.: +420 724 147 741 +420 724 916 877

e-mail: prisady@masterbuilders.com

www.master-builders-solutions.com/cs-cz

Zde poskytnuté informace jsou pravdivé, představují naše nejlepší znalosti a jsou založeny nejen na laboratorních pracích, ale i na zkušenostech z terénu. Z důvodu mnoha faktorů ovlivňujících výsledky, tyto informace poskytujeme bez záruk nebo patentové odpovědnosti. Pro další informace prosím kontaktujte příslušného místního odborného zástupce. Pracovní podmínky a rozsah použití produktů jsou rozdílné. V technickém listu jsou uvedeny všeobecné pokyny ke zpracování materiálu. Zpracovatel je povinen přezkoušet vhodnost a možnost použití produktu pro zamýšlený účel. V případě požadavků nad rámec všeobecných pokynů je třeba si vyžádat poradenství odborných a technických poradců prodávajícího, které je poskytováno na základě žádosti kupujícího v rámci servisu zákazníkům a řídí se platnými všeobecnými podmínkami prodávajícího. Prodávající neodpovídá za škodu, odchýlení se kupující při aplikaci a zabudování výrobků do stavby od technických podmínek, skladovacích podmínek, pokynů výrobce a dob jejich použitelnosti. Aktuální informace o produktech firmy, stejně jako všeobecné obchodní podmínky, jsou dostupné na adrese www.master-builders-solutions.com.
Vydáno: červenec 2023. Novým vydáním pozbývá staré vydání platnost.