

# MasterFinish RL 211

**Separáční emulze na bázi syntetických esterů. Neobsahuje minerální oleje. Universální separáční prostředek pro pohledový beton bez lunkrů a porů.**

## POUŽITÍ

- MasterFinish RL 211 je vhodný pro všechny běžné druhy bednění, např. ocelová, dřevěná, z umělé hmoty.
- MasterFinish RL 211 je také vhodný pro bednění protéplovaná do cca +60 °C.

## PŮSOBENÍ

- Základem přípravku MasterFinish 211 je voda.
- V protikladu s běžnými přípravky zaručuje dobrou hygienu při práci ve srovnání s rozpouštědly s obsahem minerálního oleje. Tento vysoce výkonný odbedňovací prostředek je vhodný také pro komplikovaná bednění.
- Film odbedňovacího prostředku, který se vytváří na rozhraní je vysoce účinný, otěruvzdorný a nezpůsobující korozi.
- Vhodnost přípravku pro materiály z gumy, lakované a pěnové materiály jako je např. Styropor je třeba nejdříve odzkoušet. Při nanášení předepsané tenké vrstvy nesnižuje přilnavost omítek, stěrek atd. k povrchu betonu.

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Vzhled	kapalina
obj. hmotnost při +20 °C	0,97 g/cm <sup>3</sup>
teplota zpracování	> 0 °C

## SPOTŘEBA

Dle druhu bednění cca 0,010–0,018 l/m<sup>2</sup>, popř.  
1 litr / 85–125 m<sup>2</sup>.

## ZPRACOVÁNÍ

- MasterFinish RL 211 se dodává připravený k použití.
- Nanáší se neředěný rovnoměrně, v tenké vrstvě vysokotlakým postřikovacím přístrojem nebo stacionárním postřikovacím zařízením na předem očištěné a suché bednění. Postřikovací přístroj nebo zařízení musí být očištěno od zbytků separáčního prostředku.

- MasterFinish RL 211 potřebuje před ukládáním betonu čas na zapůsobení a odvětrání, v závislosti na okolní teplotě cca 15 minut.
- MasterFinish RL 211 se v žádném případě nesmí míchat s jinými odbedňovacími oleji nebo vodou.

## BALENÍ

- kanystr 25 l
- sud 200 l
- kontejner 1000 l

## SKLADOVÁNÍ

- Přísadu lze skladovat max. 9 měsíců, v originálních, uzavřených obalech.
- Chraňte před přímým slunečním zářením a mrazem. Aby se omezilo odpařování obsažené vody a zabránilo se znečištění emulze prachem, měly by být uzávěry skladovacích nádob povolené, ale ne úplně sejmuté.
- Na přání dodáváme odvětrávací zařízení pro kontejnery a sudy.

## UPOZORNĚNÍ

- Při použití vibračního zhutňování musí být zadané úkoly, jako je stanovená doba vibrace, frekvence vibrace a také míra rozlití betonu bezpodmínečně dodrženy.
- Betonáž musí probíhat bez přerušování, dodatečná vibrace může vést k problémům.

## BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

Dbejte důsledně pokynů uvedených v bezpečnostním listě.

## TECHNICKÁ PODPORA

Příslušný odborně – technický poradce je Vám s dalšími informacemi a technickou podporou rád k dispozici

### MBS CZ-SK s.r.o.

F. V. Veselého 2760/7, Hala D2, CZ193 00 Praha 9  
Manažer provozu tel.: +420 724 755 574

### Zákaznický servis (přijem objednávek)

tel.: +420 724 147 741 +420 724 916 877

e-mail: [prisady@masterbuilders.com](mailto:prisady@masterbuilders.com)

[www.master-builders-solutions.com/cs-cz](http://www.master-builders-solutions.com/cs-cz)

Zde poskytnuté informace jsou pravdivé, představují naše nejlepší znalosti a jsou založeny nejen na laboratorních pracích, ale i na zkušenostech z terénu. Z důvodu mnoha faktorů ovlivňujících výsledky, tyto informace poskytujeme bez záruk nebo patentové odpovědnosti. Pro další informace prosím kontaktujte příslušného místního odborného zástupce. Pracovní podmínky a rozsah použití produktů jsou rozdílné. V technickém listu jsou uvedeny všeobecné pokyny ke zpracování materiálu. Zpracovatel je povinen přezkoušet vhodnost a možnost použití produktu pro zamýšlený účel. V případě požadavků nad rámec všeobecných pokynů je třeba si vyžádat poradenství odborných a technických poradců prodávajícího, které je poskytováno na základě žádosti kupujícího v rámci servisu zákazníkům a řídí se platnými všeobecnými podmínkami prodávajícího. Prodávající neodpovídá za škodu, odchýlil-li se kupující při aplikaci a zabudování výrobků do stavby od technických podmínek, skladovacích podmínek, pokynů výrobce a dob jejich použitelnosti. Aktuální informace o produktech firmy, stejně jako všeobecné obchodní podmínky, jsou dostupné na adrese [www.master-builders-solutions.com](http://www.master-builders-solutions.com).  
Vydáno: červenec 2023. Novým vydáním pozbývá staré vydání platnost.