

MasterFinish[®] AB 2

Anvendes til at fjerne beton, kalk og rust på maskiner og værktøj

EGENSKABER

MasterFinish AB 2 opløser beton, kalk og rust.

Produktet angriber ikke jern, aluminium og gummi i nævneværdig grad, hvorimod zink-, tin og kobberholdige emner ikke bør behandles.

BRUGSANVISNING

MasterFinish AB 2 fortyndes før brug med 5 dele vand.

Emner, hvis udformning tillader det, kan med fordel dyppes i det fortyndede produkt, til betonen er opløst.

Emner, hvis størrelse umuliggør neddykning, stryges med opløsningen.

Det kan være nødvendigt at gentage behandlingen inden det ønskede resultat er opnået.

OPBEVARING

MasterFinish AB 2 skal opbevares ved minimum +10° C og maximum +25°C.

Ved foreskrevne temperatur i original emballage er holdbarheden 6 måneder.

LEVERING

25 kg dunk, 200 kg tromle

ARBEJDSMILJØ

Se særskilt sikkerhedsdatablad/brugsanvisning.

Mal-kode (1993): 00-4

Forbehold for ændringer og trykfejl.

Tekniske data	
Produkt	Beton, kalk og rustfjerner
Aktiv komponent	Phosphorsyre
Densitet	1,38±0,01 kg/ltr.
pH-værdi	Ca. 1
Farve og form	Uklar væske

Master Builders Solutions Denmark A/S

Hallandsvej 1, DK-6230 Rødekro

Tlf.: +45 74 66 15 11

www.master-builders-solutions.dk

BEMÆRK:

De tekniske informationer og arbejdsanvisninger er afgivet af Master Builders Solutions Denmark A/S med det formål at hjælpe brugeren at få det bedst mulige og mest økonomiske resultat. Vore anvisninger er baseret på mange års erfaring samt på vor nuværende viden. Da arbejdsforhold hos brugeren ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os et ansvar for de resultater, som en bruger måtte opnå ved anvendelsen af produktet. Det påhviler altid brugeren at foretage de i hans tilfælde nødvendige forholdsregler for at efterleve gældende regler. Opstår der tvivl om produktets egenskaber eller anvendelse, skal Master Builders Solutions Denmark A/S straks kontaktes.

N.B. Da alle vores datablade løbende bliver opdateret er det brugers ansvar at anskaffe sig seneste version