

# MasterPolyheed 110

Adjuvants pour coulis destinés aux câbles de précontraintes (ZES); EN 934-4: T1

## DOMAINES D'APPLICATION

- Injections avec du mortier, du micro ciment et du ciment fin
- Injections dans la roche meuble ou les pierres lâches
- Injections pour ancrages
- Partout où une mise en tension (traction) accélérée est requise

## ACTION

- Réduction de la quantité de l'eau de gâchage pour une consistance équivalente
- Amélioration de l'ouvrabilité (fluidité)
- Amélioration de l'aptitude au pompage
- Réduction des phénomènes de ségrégation et de ressuage (élimination des excédents d'eau)
- Amélioration de la résistance initiale et finale pour une consistance équivalente

## PLAGE D'UTILISATION RECOMMANDÉE

0.2–2.0 % par rapport à la teneur en ciment

## ADJONCTION

L'efficacité de l'adjuvant est optimale lorsque l'adjuvant est mélangé directement avec l'eau de gâchage. Eviter de l'ajouter à un mélange sec. Après avoir brièvement mélangé l'eau avec l'adjuvant, ajouter le micro ciment ou le ciment fin en mélangeant continuellement. Pour garantir une efficacité optimale de l'adjuvant, nous recommandons une phase minimale de malaxage par voie humide de 3–5 minutes en fonction du type de matériau à mélanger et du malaxeur.

## REMARQUE

L'efficacité du produit est influencée par le dosage, la température de l'environnement et du support, le type de ciment, la teneur en eau (rapport e/c), etc.

## COMBINAISONS POSSIBLES

Une combinaison judicieuse peut s'envisager avec les produits suivants:

- MasterRoc MP 650 (micro ciment)

## MANIPULATION

Eviter tout contact oculaire ou cutané. Respecter impérativement les mesures de précaution habituelles pour la manipulation de produits chimiques.

## PREMIERS SECOURS

Après un contact cutané: laver abondamment avec de l'eau et du savon, puis rincer très soigneusement. Après un contact oculaire: rincer immédiatement à l'eau courante pendant plusieurs minutes en maintenant les paupières bien ouvertes, puis consulter un ophtalmologue.

## ECOLOGIE

Ne pas déverser dans la nappe phréatique, dans les eaux usées ou dans les égouts, même en petites quantités.

## MESURES DE SÉCURITÉ

Pour de plus amples informations, prière de demander notre fiche de données de sécurité actuelle (MSDS) via [info-as.ch@mbcc-group.com](mailto:info-as.ch@mbcc-group.com) ou auprès de notre Customer Service Center à Holderbank, Tél. +41 27 327 65 87.

## CONSEIL

Pour un conseil, prière de prendre contact avec le conseiller technique responsable de votre région ou de nous téléphoner directement à Holderbank, Tél. +41 27 327 65 87.

# MasterPolyheed 110

Adjuvants pour coulis destinés aux câbles de précontraintes (ZES); EN 934-4: T1

Caractéristiques du produit	
Base chimique	solution aqueuse à base de polycarboxylates et d'additifs
Homogénéité	solution homogène, trouble
Couleur	jaunâtre
Densité relative	1.03 ± 0.02 kg/dm <sup>3</sup>
Extrait sec conventionnel	15.0 ± 1.5%
Valeur du pH	5.5 ± 1.0
Teneur en chlorure soluble dans l'eau (Cl <sup>-</sup> )	< 0.10% en masse <sup>4)</sup>
Teneur en alcalins (équivalent Na <sub>2</sub> O)	≤ 0.6% en masse <sup>6)</sup>
Viscosité à 20 °C (Brookfield)	< 100 mPa s
Catégorie de pollution des eaux	WGK 1: faible risque pour les eaux
Logistique	
Durée de stockage	12 mois
Conditions de stockage	en emballage original, à une température de +5 °C à +30 °C à l'abri du gel et d'un rayonnement solaire direct
Elimination	code OMoD: 07 06 01

#### Remarques

<sup>4)</sup> = Lorsque la teneur en chlorure est inférieure ou égale à 0.10% en masse, l'adjuvant peut être dit «sans chlorure».

<sup>6)</sup> = Résultats analytiques sur demande

Conditionnement	Container (IBC)	Fût	Bidon
Contenu	1000 kg	200 kg	10 kg



#### Remarque d'ordre juridique:

Les indications de cette fiche technique reposent sur l'état actuel des connaissances de PCI Bauprodukte AG. La mise en œuvre du produit s'effectue sous la responsabilité exclusive du client; celle-ci sera adaptée à l'objet, à son affectation, aux particularités locales, aux données climatiques, ainsi qu'à d'autres influences extérieures. La responsabilité de la sélection du produit

incombe au client. Les recommandations s'écartant des indications de nos fiches techniques n'ont un caractère obligatoire qu'à la condition d'avoir été confirmées par écrit par notre siège social de Holderbank. Nos conditions générales de vente sont partie intégrante de cette fiche technique.  
Etat: décembre 2020