

MasterSet[®] AC 40 | FROST

Additivo antigelo per calcestruzzo; 934-2: TNB.4

Campo d'impiego

- Messa in opera di calcestruzzo a temperature basse (inverno fino a -10°C)
- Calcestruzzo a resistenza iniziale elevata
- Calcestruzzo monolitico
- Pavimentazioni industriali
- Calcestruzzo autocompattante (SCC)

Effetto

- Migliora la resistenza finale a consistenza invariata
- Non è corrosivo e quindi può essere impiegato per calcestruzzo armato
- Accelerando presa e aiuta il calcestruzzo di raggiungere prima la resistenza al gelo ($> 5 \text{ N/mm}^2$)

Dosaggio raccomandato

1.0–4.0% in relazione al contenuto di cemento

Immissione

L'effetto migliore si ottiene, se l'additivo viene aggiunto assieme oppure subito dopo il primo dosaggio d'acqua, ma separato dagli altri additivi. Evitare di aggiungere all'impasto secco. Per ottenere il miglior grado di fluidificazione dell'additivo raccomandiamo una durata di miscelazione ad umido minima di 45–60 secondi in base al genere e tipo di miscelatore.

Particolarità

L'efficacia è influenzata dal dosaggio, dalla temperatura, dal tipo di cemento, dalla quantità di parti fini, dal contenuto d'acqua (valore a/c), dal metodo di trasporto, etc.

Combinabilità

Con i seguenti prodotti è possibile una combinazione ragionevole:

- MasterLife[®] IC 100 (stagionante interno)
- MasterMatrix[®] SCC 2/SDC 100 (modificatore di viscosità)
- MasterRoc[®] MS 610/660 (fumi di silice in polvere/sospensione di fumi di silice)
- Tutti i tipi di MasterEase[®], MasterGlenium[®] e MasterRheobuild[®] (Superfluidificante, Superfluidificante/ritardante)

Precauzioni

Evitare contatto con gli occhi e la pelle. Non respirare i vapori e gli aerosol. Sono da considerare le precauzioni abituali nella manipolazione di prodotti chimici.

Misure di primo soccorso

In caso di contatto con la pelle: lavare con acqua e sapone e risciacquare bene. In caso di contatto con gli occhi: lavare l'occhio aperto sotto l'acqua corrente per diversi minuti e quindi consultare un medico.

Ecologia

Non immettere nelle acque freatiche, nei corsi d'acqua o nelle fognature, nemmeno in piccole quantità.

- Sigillo di qualità: Soddisfa le direttive di protezione dell'ambiente secondo il FSHBZ.

Indicazioni per la sicurezza

Per informazioni dettagliate richiedere direttamente la scheda di sicurezza attuale (MSDS) scrivendoci all'indirizzo info-as.ch@masterbuilders.com oppure contattando telefonicamente il nostro Customer Service Center di Holderbank al numero: +41 58 958 22 44.

Consulenza

Per qualsiasi necessità di consulenza potete contattare il consulente tecnico della vostra regione oppure chiamare direttamente Holderbank al numero: +41 58 958 22 44.



MasterSet[®] AC 40|FROST

Additivo antigelo per calcestruzzo; 934-2: TNB.4

Dati del prodotto	
Base chimica	soluzione acquosa di nitrato di calcio con additivi
Omogeneità	sospensione omogenea, chiara
Colore	giallo chiaro
Densità relativa	$1.25 \pm 0.03 \text{ kg/dm}^3$
Contenuto solidi abituale	$27.8 \pm 1.4\%$
Valore pH	5.0 ± 2.0
Cloruro solubile in acqua (Cl)	$< 0.10\%$ in massa ⁴⁾
Contenuto di alcali (Na ₂ O equivalente)	$\leq 0.2\%$ in massa ⁶⁾
Viscosità a 20 °C (Brookfield)	$< 100 \text{ mPa s}$
Classe d'inquinamento dell'acqua	WGK I: bassa ecotossicità per l'acqua
Logistica	
Durata di conservazione	24 mesi
Condizioni di stoccaggio	in imballaggi originali a -10°C fino $+30^\circ\text{C}$ conservare al riparo dalla luce solare diretta e dal gelo
Smaltimento	VeVA-Code: 06 03 14

Annotazioni

⁴⁾ = L'additivo può essere considerato privo di cloruri se il contenuto di cloruro è inferiore a $\leq 0.10\%$ in volume.

⁶⁾ = Risultati analitici su richiesta

Forma	Container (IBC)	Fusto	Bidone
Contenuto	1250 kg	250 kg	10 kg

**Note legali**

Le indicazioni della scheda tecnica si basano sulle attuali conoscenze di Master Builders Solutions Svizzera SA. La messa in opera è di competenza e responsabilità del cliente e deve essere adattata all'oggetto in costruzione, all'uso previsto, alle condizioni del luogo, nonché a quelle climatiche e agli influssi esterni. La responsabilità della scelta del prodotto è a carico del cliente. Raccomandazioni divergenti da quanto riportato nelle nostre schede tecniche sono vincolanti per noi soltanto se confermate per iscritto dalla nostra sede principale di Holderbank. Le nostre condizioni generali di contratto sono parte integrante di questa scheda tecnica.

