

MasterSuna RCA 3055

NUOVO

**Additivo per calcestruzzo riduttore di acqua ad elevate prestazioni/
superfluidificante; EN 934-2: T3.1/3.2**

CAMPO D'IMPIEGO

- Messa in opera di calcestruzzo durante tutto l'anno
- Calcestruzzo pompato
- Calcestruzzo a vista
- Calcestruzzo riciclato
- Calcestruzzo con sabbie problematiche e additivi
- Impiego di acqua di riciclaggio con un'elevata densità

EFFETTO

- Prolunga la tenuta della consistenza del calcestruzzo
- Migliora la lavorabilità
- Riduce la collosità del calcestruzzo fresco
- Migliora la pompabilità

DOSAGGIO RACCOMANDATO

0.1–1.5% in relazione al contenuto di cemento

IMMISSIONE

L'effetto migliore si ottiene aggiungendo l'additivo subito dopo la prima immissione di acqua (60–80% dell'acqua di impasto). Evitare di aggiungere all'impasto secco. Il dosaggio finale di acqua non dovrebbe essere iniziato prima di $\frac{2}{3}$ del tempo di impasto a umido. In questo modo è possibile evitare la presenza di acqua in esubero nel calcestruzzo. Per ottenere il miglior grado di fluidificazione dell'additivo raccomandiamo una durata di miscelazione a umido minima di 45–60 secondi, in base al genere e tipo di miscelatore.

PARTICOLARITÀ

Dato l'influsso minimo sulla consistenza, MasterSuna RCA 3055 andrebbe combinato con un superfluidificante della serie MasterEase o MasterGlenium per un'impostazione sicura della classe di consistenza.

COMBINABILITÀ

Con i seguenti prodotti è possibile una combinazione ragionevole:

- MasterAir 302/304/9020/9040 (aerante)
- MasterFinish DF 880 (disaerante)
- MasterLife IC 100 (stagionante interno)
- MasterLife SRA 900 (riduttore di ritiro)
- MasterMatrix SCC 2 (modificatore di viscosità)

- MasterMatrix SDC 100 (modificatore di viscosità)
- MasterRoc HCA 10 (ritardante o regolatore della consistenza)
- MasterRoc MS 610/660 (fumi di silice in polvere/sospensione di fumi di silice)
- MasterSet AC 401FROST (antigelo)
- MasterSet R 400LENT (ritardante)
- Master X-Seed 100 (accelerante d'indurimento)
- Tutti i tipi di MasterEase e MasterGlenium (Superfluidificante, Superfluidificante / ritardante)

PRECAUZIONI

Non chiudere il recipiente ermeticamente (a tenuta di gas). Osservare le normali precauzioni per la manipolazione di prodotti chimici.

MISURE DI PRIMO SOCCORSO

In caso di contatto con la pelle: lavare con acqua e sapone e risciacquare bene. In caso di contatto con gli occhi: lavare l'occhio aperto sotto l'acqua corrente per diversi minuti e quindi consultare un medico.

ECOLOGIA

Non immettere nelle acque freatiche, nei corsi d'acqua o nelle fognature, nemmeno in piccole quantità. Sigillo di qualità: Soddisfa le direttive di protezione dell'ambiente secondo il FSHBZ.

INDICAZIONI PER LA SICUREZZA

Per informazioni dettagliate richiedere direttamente la scheda di sicurezza attuale (MSDS) scrivendoci all'indirizzo info-as.ch@mbcc-group.com oppure contattando telefonicamente il nostro Customer Service Center di Holderbank al numero: +41 58 958 22 44.

CONSULENZA

Per qualsiasi necessità di consulenza potete contattare il consulente tecnico della vostra regione oppure chiamare direttamente Holderbank al numero: +41 58 958 22 44.

MasterSuna RCA 3055

NUOVO

Additivo per calcestruzzo riduttore di acqua ad elevate prestazioni /
superfluidificante; EN 934-2: T3.1/3.2

Dati del prodotto	
Base chimica	soluzione acquosa di policarbossilati con additivi
Omogeneità	sospensione omogenea, torbida ²⁾
Colore	beige-marrone chiaro
Densità relativa	1.07 ± 0.02 kg/dm ³
Contenuto di solidi abituale	30.0 ± 1.5%
Valore pH	5.5 ± 1.0
Cloruro solubile in acqua (Cl ⁻)	<0.10% in massa ⁴⁾
Contenuto di alcali (Na ₂ O equivalente)	≤ 1.6% in massa ⁶⁾
Viscosità a 20°C (Brookfield)	<200 mPa s
Classe d'inquinamento dell'acqua	WGK 1: bassa ecotossicità per l'acqua
Logistica	
Durata di conservazione	12 mesi
Condizioni di stoccaggio	nell'imballaggio originale da +5°C a +30°C conservare al riparo dalla luce solare diretta e dal gelo
Smaltimento	VeVA-Code: 07 06 01

Annotazioni

²⁾ = Nella parte alta il prodotto può presentare una leggera formazione di aloni o fasi, cosa che può essere eliminata con la miscelazione.

⁴⁾ = L'additivo può essere considerato privo di cloruri se il contenuto di cloruro è inferiore a ≤0.10% in volume.

⁶⁾ = Risultati delle analisi su richiesta

Forma	Container (IBC)	Fusto	Bidone
Contenuto	1000 kg	200 kg	10 kg



Note legali:

Le indicazioni della scheda tecnica si basano sulle attuali conoscenze di PCI Bauprodukte AG. La messa in opera è di competenza e responsabilità del cliente e deve essere adattata all'oggetto in costruzione, all'uso previsto, alle condizioni del luogo, nonché a quelle climatiche e agli influssi esterni. La responsabilità della scelta

del prodotto è a carico del cliente. Raccomandazioni divergenti da quanto riportato nelle nostre schede tecniche sono vincolanti per noi soltanto se confermate per iscritto dalla nostra sede principale di Holderbank. Le nostre condizioni generali di contratto sono parte integrante di questa scheda tecnica. Ultimo aggiornamento: marzo 2021