

MasterSuna RCA 3055

NOUVEAU

Superplastifiant (FM) pour béton; EN 934-2: T3.1/3.2

DOMAINES D'APPLICATION

- Travaux de bétonnage durant toute l'année
- Béton pompé
- Béton apparent
- Béton recyclé
- Béton avec sables et agrégats problématiques
- Utilisation d'eau recyclée à haute densité

ACTION

- Extension de la fenêtre d'ouvrabilité des bétons
- Amélioration de l'ouvrabilité
- Réduction de la cohésivité du béton frais
- Amélioration de l'aptitude au pompage

PLAGE D'UTILISATION RECOMMANDÉE

0.1 – 1.5 % par rapport à la teneur en ciment

ADJONCTION

L'efficacité de l'adjuvant est optimale à condition de l'ajouter immédiatement après l'adjonction de la première eau de gâchage (60–80% de la quantité totale). Éviter de l'ajouter à un mélange sec. N'entreprendre le dosage final précis de l'eau de gâchage qu'après écoulement de $\frac{2}{3}$ de la phase de malaxage par voie humide afin d'éviter tout excédent éventuel d'eau dans le béton. Pour garantir une efficacité optimale de l'adjuvant, nous recommandons une phase minimale de malaxage par voie humide de 45–60 secondes en fonction du type de malaxeur.

REMARQUE

De par sa faible influence sur la consistance, il est conseillé de combiner le MasterSuna RCA 3055 avec un fluidifiant de la série MasterEase ou MasterGlenium afin d'assurer un bon réglage de la catégorie de consistance.

COMBINAISONS POSSIBLES

Une combinaison judicieuse peut s'envisager avec les produits suivants:

- MasterAir 302/304/9020/9040 (entraîneurs d'air)
- MasterFinish DF 880 (agent antibullage)
- MasterLife IC 100 (produit de cure interne)
- MasterLife SRA 900 (agent réducteur de retrait)
- MasterMatrix SCC 2 (modificateur de viscosité)
- MasterMatrix SDC 100 (modificateur de viscosité)

- MasterRoc HCA 10 (retardateur de prise ou régulateur de consistance)
- MasterRoc MS 610/660 (fumée de silice / fumée de silice sous forme de suspension)
- MasterSet AC 401FROST (antigel)
- MasterSet R 400LENT (retardateur de prise)
- Master X-Seed 100 (accélérateur de durcissement)
- tous les types MasterEase et MasterGlenium (superplastifiants, superplastifiants/retardateurs de prise)

MANIPULATION

Éviter tout contact oculaire ou cutané. Ne pas respirer les vapeurs et les brouillards de pulvérisation. Respecter impérativement les mesures de précaution habituelles pour la manipulation de produits chimiques.

PREMIERS SECOURS

Après un contact cutané: laver abondamment avec de l'eau et du savon, puis rincer très soigneusement. Après un contact oculaire: rincer immédiatement à l'eau courante pendant plusieurs minutes en maintenant les paupières bien ouvertes, puis consulter un ophtalmologue.

ÉCOLOGIE

Ne pas déverser dans la nappe phréatique, dans les eaux usées ou dans les égouts, même en petites quantités. Label de qualité: le produit remplit les directives écologiques de l'Association suisse des fabricants d'adjuvants pour béton FSHBZ.

MESURES DE SÉCURITÉ

Pour de plus amples informations, prière de demander notre fiche de données de sécurité actuelle (MSDS) via info-as.ch@mbcc-group.com ou auprès de notre Customer Service Center à Holderbank, Tél. +41 27 327 65 87.

CONSEIL

Pour un conseil, prière de prendre contact avec le conseiller technique responsable de votre région ou de nous téléphoner directement à Holderbank, Tél. +41 27 327 65 87.

MasterSuna RCA 3055

NOUVEAU

Superplastifiant (FM) pour béton; EN 934-2: T3.1/3.2

Caractéristiques du produit	
Base chimique	solution aqueuse à base de polycarboxylates et d'additifs
Homogénéité	solution homogène, trouble ²⁾
Couleur	beige à brun clair
Densité relative	1.07 ± 0.02 kg/dm ³
Extrait sec conventionnel	30.0 ± 1.5%
Valeur du pH	5.5 ± 1.0
Teneur en chlorure soluble dans l'eau (Cl ⁻)	<0.10% en masse ⁴⁾
Teneur en alcalins (équivalent Na ₂ O)	≤ 1.6% en masse ⁶⁾
Viscosité à 20 °C (Brookfield)	<200 mPa s
Catégorie de pollution des eaux	WGK 1: faible risque pour les eaux
Logistique	
Durée de stockage	12 mois
Conditions de stockage	en emballage original, à une température de +5 °C à +30 °C à l'abri du gel et d'un rayonnement solaire direct
Elimination	code OMoD: 07 06 01

Remarques

²⁾ = Le produit peut présenter un léger dépôt dans le bord supérieur qui disparaîtra au brassage.

⁴⁾ = Lorsque la teneur en chlorure est inférieure ou égale à 0.10% en masse, l'adjuvant peut être dit «sans chlorure».

⁶⁾ = Résultats analytiques sur demande

Conditionnement	Container (IBC)	Fût	Bidon
Contenu	1000 kg	200 kg	10 kg



Remarque d'ordre juridique:

Les indications de cette fiche technique reposent sur l'état actuel des connaissances de PCI Bauprodukte AG. La mise en œuvre du produit s'effectue sous la responsabilité exclusive du client; celle-ci sera adaptée à l'objet, à son affectation, aux particularités locales, aux données climatiques, ainsi qu'à d'autres influences extérieures. La responsabilité de la sélection du produit

incombe au client. Les recommandations s'écartant des indications de nos fiches techniques n'ont un caractère obligatoire qu'à la condition d'avoir été confirmées par écrit par notre siège social de Holderbank. Nos conditions générales de vente sont partie intégrante de cette fiche technique.
Etat: décembre 2020