

MasterFinish® RL 258

Agente desmoldante base aceite de alto desempeño para hormigón

DESCRIPCIÓN

MasterFinish RL 258 es un desmoldante que forma una barrera química resistente al agua con los álcalis del cemento. La acción química de MasterFinish® RL 258 no daña ni mancha el hormigón, y su uso genera una apariencia limpia, sin residuos en la superficie.

CAMPO DE APLICACIÓN

- Encofrados de madera, metal, placas fenólicas y aluminio.
- Plantas de pretensado, prefabricado y tuberías en general.
- Casetones para losas aligeradas (cúpulas, acero, fibra de vidrio, papel).

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Fácil de aplicar.
- Facilita un desencofrado rápido y limpio.
- Su acción química no altera el hormigón.
- Produce un hormigón de apariencia limpia.
- Deja el hormigón sin manchas, y con menos porosidad.
- Alarga la vida útil de los equipos.
- Extiende la vida de los encofrados de metal y madera.
- Protege los moldes metálicos de la corrosión.
- Tiempos de aplicación flexibles.
- Se puede aplicar en las encofrados hasta 5 días antes de colocar el hormigón.

APLICACIÓN

Aplique una capa ligera con un aspersor, brocha o rodillo, sobre la cara del encofrado que estará en contacto con el hormigón, antes de realizar el vaciado. Evite la aplicación excesiva de producto.

El rápido secado de este producto permite colocar el acero de refuerzo inmediatamente, sin peligro de dañar su recubrimiento. Limpie y elimine cualquier exceso de MasterFinish® RL 258 que tengan los encofrados. Aplique abundantemente antes de almacenar los encofrados, para así evitar la formación de óxidos.

Para poner los encofrados nuevamente en servicio, limpie la superficie y vuelva a recubrirla con MasterFinish® RL 258.

LIMPIEZA

Limpie el equipo de aspersión, las brochas y los rodillos con agua y jabón antes de que se sequen.

RECOMENDACIONES

- Evite la colocación excesiva en la cara de contacto del encofrado con el hormigón.
- Si se produce la separación del producto, vuelva a mezclarlo completamente antes de usarlo.
- No permita la congelación de este producto.
- La cara de contacto del encofrado con el hormigón recubierta con este agente químico desmoldante deberá estar seca para que se pueda obtener un buen acabado del hormigón. De lo contrario, se producirá un aspecto ligeramente polvoriento.
- No se recomienda utilizarlo en elementos prefabricados de hormigón con fines arquitectónicos.

PRECAUCIONES

Consulte la Hoja de Datos de Seguridad (MSDS) para este producto. Para información adicional sobre este producto, consulte a su representante local de Master Builders Solutions.

MasterFinish® RL 258

Agente desmoldante base aceite de alto desempeño para hormigón

Datos Técnicos

COMPOSICIÓN

Masterfinish® RL 258 es un agente desmoldante en base aceite.

EMPAQUE

Masterfinish® RL 258 se suministra en tambor de 200 lts.

ALMACENAMIENTO

Masterfinish® RL 258 puede conservarse sin deterioro alguno, en su envase original, cerrado correctamente, en un lugar fresco.

VIDA ÚTIL

El producto puede almacenarse hasta 12 meses en su envase original.

DATOS TECNICOS

Forma	Líquida
Densidad aprox. a 20°C	0,85 gr/cm3
pH	4,8
Color	Amarillo claro

Los datos técnicos reflejados son fruto de resultados estadísticos y no representan mínimos garantizados. Si se desean los datos de control, pueden solicitarse a nuestro Departamento Técnico.

CONSUMO

Tipo de Encofrado	m2 /l
Madera	25 - 30
Metálico o plástico	40 - 50
Placa fenólica	40 - 50

NOTA: El rendimiento puede variar según la presión y el tamaño de la boquilla y de la porosidad del encofrado.

MasterFinish[®] RL 258

Agente desmoldante base aceite de alto desempeño para hormigón

NOTA:

La presente ficha técnica sirve, al igual que todas las demás recomendaciones e información técnica, únicamente para la descripción de las características del producto, forma de empleo y sus aplicaciones.

Los datos e informaciones reproducidos se basan en nuestros conocimientos técnicos obtenidos en la bibliografía, en ensayos de laboratorio y en la práctica.

Los datos sobre consumo y dosificación que figuran en esta ficha técnica se basan en nuestra propia experiencia, por lo que estos son susceptibles de variaciones debido a las diferentes condiciones de las obras. Los consumos y dosificaciones reales, deberán determinarse en la obra, mediante ensayos previos y son responsabilidad del cliente.

Para un asesoramiento adicional, nuestro Servicio Técnico, está a su disposición.

Master Builders Solutions Chile Ltda, se reserva el derecho de modificar la composición de los productos, siempre y cuando éstos continúen cumpliendo las características descritas en la ficha técnica.

Otras aplicaciones del producto que no se ajusten a las indicadas, no serán de nuestra responsabilidad.

Otorgamos garantía en caso de defectos en la calidad de fabricación de nuestros productos, quedando excluidas las reclamaciones adicionales, siendo de nuestra responsabilidad tan solo la de reingresar el valor de la mercancía suministrada. Debe tenerse en cuenta las eventuales reservas correspondientes a patentes o derechos de terceros.

Edición: 18/05/2021

La presente ficha técnica pierde su validez con la aparición de una nueva edición.

Master Builders Solutions Brasil Ind. e
Com. de Químicos para Construção Ltda.
Avenida das Nações Unidas,
14.171, Morumbi
Sao Paulo – SP, Brasil
Tel: +55 11 2718 5507
<https://www.master-builders-solutions.com/pt-br>

Master Builders Solutions Chile Ltda.
Rio Palena 9665, Pudahuel
Núcleo Empresarial ENEA
Santiago de Chile, Chile
Tel: +56 2 2799 4300
<https://www.MBS-Chile.cl>

Master Builders Solutions Perú S.A.
Jr. Plácido Jiménez N° 630
Lima, Perú
Tel: +51 1 219 0630
<https://www.master-builders-solutions.com/es-pe>

Master Builders Solutions Colombia S.A.S
Tel: +57 1 632 20 90
<https://www.master-builders-solutions.com/es-co>

Master Builders Solutions Ecuador S.A.
Tel : + 593 2397 9500
<https://www.master-builders-solutions.com/es-ec>

Para obtener más información, visítenos en www.master-builders-solutions.com/