





Sistema MasterSeal Traffic 2689

Sistema de impermeabilización y pavimento de cubiertas parking basado en una membrana de poliurea pura aplicada por proyección en relación 1:1.

Campo de aplicación: Pavimento e impermeabilización de superficies transitadas por vehículos.

		Consumo
	Imprimación MasterSeal P 770 Resina bicomponente tolerable con soportes húmedos, sin disolventes Imprimaciones sobre otros soportes (metal, asfalto, etc) consultar con Servicio Técnico En el caso de superficies irregulares se recomienda aplicar la imprimación espatulada con arena	0,3 - 0,4 kg/m ² Según necesidad
	Opcional: Espolvoreo sobre imprimación* MasterTop F5 Arena sílicea seca, humedad máxima 0,2% y granulometría entre 0,4 – 1,0 mm. Espolvoreo ligero homogéneo. No aplicar en exceso	1,0 kg/m ²
	Puente de unión MasterSeal P 691 Poliuretano 1-componente	0,05 – 0,1 kg/ m ²
	Membrana Proyectada MasterSeal M 689 Poliurea de 2 componentes, sin disolventes. Altamente elástica, aplicación por proyección en relación 1:1	2,0-2,5 kg/m ²
	Sellado (para sistemas vistos, sin protección) MasterSeal TC 681 , pigmentado Resina poliaspártica, bicomponente, deformable, resistente a los rayos UV, resistente a la intemperie, de curado rápido y acabado brillo.	0,5-0,8 kg/m ²
	Alternativa MasterSeal TC 268 , pigmentado Poliuretano bicomponente, elástico, resistente a la abrasión, con bajo contenido en disolventes, resistente a los rayos UV, y acabado brillo Se recomienda aplicar 2 manos de capa de acabado. Para conseguir un acabado antideslizante debe emplearse MasterSeal TC 681 ó MasterSeal TC 268	0,5-0,8 kg/m ²
	Espesor del Sistema Aproximadamente 2.5 mm	

Nota: Los consumos indicados pueden ser superiores dependiendo de la rugosidad, temperatura y rugosidad del soporte, así como las pérdidas generadas durante la aplicación.

Última edición: 04/07/2017

Aunque la información contenida en este documento es fidedigna y certera, y representa nuestra experiencia y conocimiento, no representa ninguna garantía o implicación por las recomendaciones realizadas por nosotros, nuestros representantes o distribuidores, dado que las adecuadas condiciones de empleo y la responsabilidad de la aplicación está fuera de nuestro alcance.