



MasterEase 5035 con 35% SPL

Superplastifiant/haut réducteur d'eau pour le mortier et le béton.

EN 934-2 : T3.1/T3.2



INFORMATION DU PRODUIT

MasterEase 5035 con 35% SPL est un superplastifiant pour béton à base d'éther polyaryl.

MasterEase 5035 con 35% SPL donne une raisonnable rétention de l'ouvrabilité et un développement rapide des résistances.

Il peut donc bien être appliqué par des températures inférieures.

UTILISATION

MasterEase 5035 con 35% SPL peut être utilisé pour la production de :

- Béton préfabriqué
- Béton ordinaire (non armé)
- Béton armé
- Béton précontraint

MasterEase 5035 con 35% SPL peut être utilisé avec du béton frais dans la consistance (EN 206) :

- S2 à S5
- F2 à F5
- Béton autoplaçant

MasterEase 5035 con 35% SPL a une utilisation conseillée dans le béton frais dans une plage de températures de :

- + 5 °C à + 25 °C

DOSAGE

MasterEase 5035 con 35% SPL le dosage en g par 100 kg de ciment/liant se situe généralement entre :

- 200 à 800

MasterEase 5035 con 35% SPL déploie toute son efficacité s'il est dosé après adjonction de tout ou partie de l'eau de gâchage au mélange.

Pour des applications spécifiques, d'autres dosages peuvent être utilisés. Des essais préliminaires sont alors nécessaires.

COMBINAISON

MasterEase 5035 con 35% SPL ne peut pas être utilisé en combinaison avec un adjuvant comme MasterRheobuild à base de naphthalène ou de mélamine sulfonée.

MasterEase 5035 con 35% SPL est soluble dans l'eau.

EFFET RECHERCHÉ

MasterEase 5035 con 35% SPL doit faire l'objet d'un essai préalable pour déterminer si l'effet recherché est celui obtenu.

Dans cet essai, les matières premières du broyeur utilisées dans le mélange de béton doivent être les mêmes que celles qui seront utilisées dans la pratique.

MasterEase 5035 con 35% SPL peut donner un effet différent en termes, par exemple, de maintien de la maniabilité et de développement de résistance. Les facteurs d'influence potentiels sont :

la température de l'environnement, celle du béton, le type de ciment, la classe, le rapport de mélange, les autres adjuvants, le type de granulats, le mode de transport, etc.

EFFETS SECONDAIRES

MasterEase 5035 con 35% SPL peut donner lieu à un effet secondaire indésirable si la dose conseillée est dépassée.

Parmi les effets possibles :

- Ségrégation, saignement
- Différence dans le comportement de prise du ciment

STOCKAGE

MasterEase 5035 con 35% SPL doit être entreposé à l'abri du gel et des rayons du soleil, dans des emballages ou des réservoirs fermés.

Température de stockage conseillée : entre + 5 °C et + 30 °C.

MasterEase 5035 con 35% SPL s'il est congelé, il doit être décongelé lentement et mélangé mécaniquement jusqu'à obtenir son homogénéité.

Si le produit a été entreposé pendant une période, il est conseillé de le mélanger mécaniquement avant utilisation.

Ne pas utiliser d'air comprimé pour mélanger le produit

MasterEase 5035 con 35% SPL

Superplastifiant/haut réducteur d'eau pour le mortier et le béton.

EN 934-2 : T3.1/T3.2

En cas de stockage dans des réservoirs, les réglementations locales en matière de sécurité des entreposages de produits chimiques doivent être respectées.

Il est recommandé de nettoyer régulièrement les réservoirs de stockage pour éviter l'apparition de micro-organismes, en particulier dans la zone d'arrivée.

Si un autre mélange est stocké dans réservoir, celui-ci et la tuyauterie doivent être soigneusement nettoyés pour éviter toute contamination du produit.

TEMPS DE CONSERVATION

MasterEase 5035 con 35% SPL a une durée de vie est d'au moins 12 mois après la date de production, si les conseils de stockage sont suivis.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

MasterEase 5035 con 35% SPL présente des risques spécifiques pour la santé et l'environnement et est étiqueté conformément aux directives CE.

Avant l'utilisation et pour de plus amples renseignements, il est fortement conseillé de lire la fiche signalétique de sécurité.

AUTRES INFORMATIONS

Pour plus de renseignements, notamment sur des aspects non traités dans cette fiche, nous vous recommandons de contacter votre conseiller technique.

La certification BENOR/KOMO du produit indique qu'il existe, sur base d'un contrôle périodique externe, un niveau de confiance suffisant que le licencié est en état de maintenir afin de garantir en continu la conformité du produit, comme fixe dans les spécifications technique de référence. La présente fiche BENOR/KOMO contient les performances des caractéristiques déclarées par le fabricant et est vérifiée par l'organisme de certification

MasterEase 5035 con 35% SPL

Superplastifiant/haut réducteur d'eau pour le mortier et le béton.

EN 934-2 : T3.1/T3.2

Caractéristiques technique :	
Catégorie EN 934-2	:EN 934-2 : T3.1/T3.2
Teneur en chlorure %m	:max. 0,10
Teneur en chlorure total %m	:max. 0,10
Teneur en alcalins %m	:max. 2,4
Effet sur la corrosion	:Contient uniquement des composants de EN 934-1:2008, Annexe A. I
Fonction primaire	:Superplastifiant
Masse volumique	:1,080
Matières solides EN480-8	:35,00
pH	:4,5 - 7,5
Aspect	:liquide
Température d'application	:à partir de 5°C
Couleur	:incolore à brun clair
Code de couleur	:gris
Déclaration per le fabricant extraite de sa DdP pour	:fonction primaire, teneur en chlorure en %m, teneur en alcalins %m, effet sur la corrosion

Master Builders Solutions

Nederland B.V.

Karolusstraat 2

Postbus 132, NL-4900 AC Oosterhout N.B.

Tel. +31 162 47 66 60

mbs-cc-nl@masterbuilders.com

www.master-builders-solutions.com

B.T.W. NL8601.94.048B01



Ces informations sont basées sur nos connaissances les plus récentes.

Nous nous réservons donc le droit de modifier à tout moment le contenu de cette fiche.

Il est conseillé à l'utilisateur d'effectuer des tests au préalable en fonction du support, du chantier et de la mise en œuvre et des conditions de travail pour un usage adéquat.

Master Builders Solutions Nederland BV ne peut aucunement être tenue responsable de l'utilisation faite de ce produit.

La dernière édition de la fiche technique annule et remplace la précédente.