

# MasterLife MS 610

## Silica fume compattata ed attivata.

### DEFINIZIONE DEL MATERIALE

MasterLife MS 610 è una silice fume compattata, appositamente formulata per produrre calcestruzzi ad elevatissime prestazioni di resistenze meccaniche, di impermeabilità e di durabilità.

MasterLife MS 610 agisce sulla qualità del calcestruzzo indurito principalmente in due modi:

- riempiendo le porosità capillari tra le particelle di cemento, grazie alla sua elevatissima finezza;
- incrementando la formazione di silicato di calcio idrato (CSH), attraverso la sua attività pozzolanica di reazione con l'idrossido di calcio prodotto dall'idratazione del cemento.

### PRINCIPALI CAMPI DI APPLICAZIONE

I vantaggi derivanti dall'impiego della silice fume compattata MasterLife MS 610 sono legati all'impiego congiunto degli additivi superfluidificanti della linea MasterRheobuild, MasterGlenium, MasterEase e MasterSure.

A causa dell'estrema finezza della silice fume, le cui particelle sono circa 100 volte più piccole di quelle di un cemento, il suo impiego richiede un contenuto d'acqua d'impasto troppo elevato, tale da compromettere le caratteristiche di durabilità e resistenza del calcestruzzo. Si raccomanda quindi l'impiego di superfluidificanti con elevato potere disperdente quali quelli della linea MasterRheobuild, fortemente consigliata è la linea e MasterGlenium e MasterEase. In tal modo, è possibile ottenere un'elevata durabilità riducendo il contenuto d'acqua d'impasto e, quindi, il rapporto acqua - cemento. L'impiego congiunto dei superfluidificanti MasterRheobuild, MasterGlenium e MasterEase con la silice fume compatta ed attivata MasterLife MS 610 permette di ottenere calcestruzzi caratterizzati da elevatissima durabilità e resistenza, facendo fronte alle richieste sempre più elevate dell'industria delle costruzioni.

In particolare, si possono realizzare:

- calcestruzzi ad alta resistenza, per la progettazione di strutture caratterizzate da un alto rapporto di snellezza, con dimensioni ridotte delle sezioni, e da elevate luci di solaio;
- calcestruzzi estremamente impermeabili, caratterizzati da un coefficiente di Darcy minore o uguale a 1·10<sup>-12</sup> cm/sec, destinati ad esempio alla costruzione di

strutture per il contenimento di liquidi;

- calcestruzzi ad elevata durabilità nei confronti dell'attacco da solfati, da cloruri o dalla reazione alcali/aggregato;
- calcestruzzi con elevata resistenza all'erosione e all'abrasione;
- calcestruzzi spruzzati (sprizbeton o gunite) con forti caratteristiche di tixotropia;
- calcestruzzi refrattari.

### CARATTERISTICHE



**Elevate prestazioni meccaniche:** l'aggiunta di MasterLife MS 610 garantisce delle elevatissime prestazioni meccaniche



**Elevata durabilità:** l'aggiunta di MasterLife MS 610 garantisce delle elevatissime prestazioni di durabilità



**Conforme alla EN 13263-1**

### DOSAGGIO

Il dosaggio di MasterLife MS 610 varia dal 5 al 15% sul peso del cemento, in funzione delle prestazioni che si vogliono ottenere. In generale, poiché MasterLife MS 610 è destinato al confezionamento di calcestruzzi di elevata qualità, e quindi con dosaggi di cemento almeno di 300 kg/m<sup>3</sup>, la quantità minima da usare è di 10-15 kg per m<sup>3</sup> di calcestruzzo.

In combinazione con MasterLife MS 610, è vantaggioso impiegare dosaggi di MasterRheobuild, MasterGlenium, MasterEase o MasterSure più elevati di quelli utilizzati normalmente.

Il superfluidificante va dosato sul totale costituito da cemento e MasterLife MS 610.

Il dosaggio di MasterRheobuild, MasterGlenium, MasterEase o MasterSure può variare dal 1,5% al 4%, a seconda delle prestazioni finali volute.

# MasterLife MS 610

**Silica fume compattata ed attivata.**

## CONFEZIONE E STOCCAGGIO

MasterLife MS 610 può essere facilmente trasportato, stoccato e dosato con gli usuali mezzi e attrezzature impiegati per il cemento.

MasterLife MS 610 è disponibile sfuso ed in confezioni da 20 kg. Su richiesta, in sacchi o sacconi.

Conservare in luogo asciutto.

Per maggiori informazioni si consulti il Tecnico di zona di Master Builders Solutions Italia Spa.

Caratteristiche chimico-fisiche	
Forma	Polvere grigio scuro
Peso specifico in mucchio (g/cm <sup>3</sup> )	0,500 – 0,700
Massa volumica (g/cm <sup>3</sup> )	2,1-2,3
Contenuto in silice (SiO <sub>2</sub> )	95%

## MODALITÀ D'USO

MasterLife MS 610 va introdotto in betoniera insieme all'aggregato grosso e ad almeno il 50% dell'acqua totale di miscelazione.

Quindi viene aggiunto l'aggregato fine, il cemento e il superfluidificante. Dopo aver miscelato per almeno un minuto, si completi l'eventuale aggiunta d'acqua per ottenere la lavorabilità richiesta.

È importante, dopo la posa in opera del calcestruzzo con silica fume, garantire una corretta stagionatura delle superfici esposte all'aria mediante l'impiego di prodotti stagionanti della linea MasterKure.

## COMPATIBILITÀ E MODULARITÀ

MasterLife MS 610 è compatibile con tutti i cementi e gli additivi conformi alle norme UNI e ASTM.

Si raccomanda di utilizzare sempre, in combinazione, di aeranti della linea MasterAir per l'ottenimento di calcestruzzi che siano anche resistenti ai cicli di gelo e disgelo (classi di esposizione ambientale XF1-4 secondo UNI EN 206-1).

Sono, inoltre, suggerite le aggiunte combinate di MasterLife MS 610 e MasterRheobuild, MasterGlenium, MasterEase e MasterSure con:

- le macro fibre strutturali in polipropilene MasterFiber 246 per la confezione di calcestruzzi nei quali si possa eliminare l'armatura secondaria;
- le micro fibre polipropileniche MasterFiber 18 o micro fibre in basalto MasterFiber 50 per la drastica riduzione delle fessurazioni causate dal ritiro plastico;
- gli additivi acceleranti per sprizbeton.

## INDICAZIONI SULLA SICUREZZA

Si consiglia di evitare il contatto con pelle ed occhi e viene fortemente consigliato l'uso di guanti, mascherina ed occhiali protettivi.

Per ulteriori informazioni si rimanda alla scheda di sicurezza del prodotto.

## SERVIZI AGGIUNTIVI

Per analisi prezzi, voce di capitolato, brochure integrative, referenze, relazioni e assistenza tecnica visitare il sito [www.master-builders-solutions.com/it-it](http://www.master-builders-solutions.com/it-it) oppure contattare [infomac@mbcc-group.com](mailto:infomac@mbcc-group.com).

Scannerizza il codice QR per visitare la pagina del prodotto e scaricare la versione più recente della presente scheda tecnica.



# MasterLife MS 610

---

**Silica fume compattata ed attivata.**

---

Dal 16/12/1992 Master Builders Solutions Italia Spa opera in regime di Sistema Qualità Certificato conforme alla Norma UNI EN ISO 9001. Inoltre, il Sistema di Gestione Ambientale è certificato secondo la Norma UNI EN ISO 14001 ed il Sistema di Gestione Sicurezza è certificato secondo la norma UNI ISO 45001.

**Master Builders Solutions Italia Spa**

Via Vicinale delle Corti, 21 – 31100 Treviso – Italia

T +39 0422 429200 F +39 0422 421802

[www.master-builders-solutions.com/it-it](http://www.master-builders-solutions.com/it-it)

e-mail: [infomac@mbcc-group.com](mailto:infomac@mbcc-group.com)

Per maggiori informazioni si consulti il Tecnico di zona Master Builders Solutions Italia Spa.

I consigli tecnici eventualmente forniti, verbalmente o per iscritto, circa le modalità d'uso o di impiego dei nostri prodotti, corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze scientifiche e pratiche e non comportano l'assunzione di alcuna nostra garanzia e/o responsabilità sul risultato finale delle lavorazioni con impiego dei nostri prodotti. Non dispensano, quindi, il cliente dall'onere e responsabilità esclusivi di verificare l'idoneità dei nostri prodotti per l'uso e gli scopi che si prefigge.

La presente edizione annulla e sostituisce ogni altra precedente.