

MasterEmaco S 2600

Epoxy reparatiemortel voor wanden en vloeren met lage emissie.

WERKING

2 componenten product met lage emissie op basis van epoxyhars gevuld met kwartsgranulaten.

TOEPASSING

MasterEmaco S 2600 is een eenvoudig verwerkbaar en universeel toepasbare reparatiemortel bij horizontale en verticale toepassing voor o.a.:

- Het repareren van grindnesten, niet-werkende scheuren.
- Het repareren van beschadigingen van beton, steen etc.
- Het vormen van sanitaire plinten.

KENMERKEN

- goede verwerkbaarheid
- universeel toepasbaar
- krimpvrij
- slijtvast
- grote sterkte
- snel belastbaar

ONDERGRONDVOORBEHANDELING

De ondergrond dient schoon en droog te zijn. Vet, vuil, stof, cementhuid, verf e.d. grondig verwijderen door borstelen of schuren. De gereinigde ondergrond behandelen met MasterTop BC 309.

Cementgebonden ondergronden dienen minimaal 28 dagen oud te zijn.

VOORZORGEN

Vermijd contact met de huid door gebruik van handschoenen en/of toepassing van beschermende crèmes.

VERWERKING

Verharder volledig aan harscomponent toevoegen en grondig mechanisch mengen. De gemengde massa is met spaan, troffel, voegspijker e.d. uitstekend verwerkbaar. Mortel nat in nat op de met MasterTop BC 309 behandelde ondergrond aanbrengen. Eventueel mallen of bekistingen voorzien van lossingsmiddel of deze bekleden met plastic folie. Minimale verwerkingstemperatuur +10°C.

VERPAKKING, OPSLAG EN HOUDBAARHEID

Sets van 5 kg.

MasterEmaco S 2600 bewaren in een droge, goed verluchte opslagruimte tussen +5°C en +35°C. Het product vanaf de productiedatum binnen het jaar toepassen. In geval van twijfel, Master Builders Solutions contacteren en batchnummer op de verpakking

vermelden.

Niet lozen in grondwater, oppervlaktewater of rioleringen.

GEREEDSCHAP

Gereedschap kan worden gereinigd met reinigingsmiddel op basis van aceton, MEK, zolang het systeem nog niet is doorgehard. Raadpleeg uw Master Builders Solutions vertegenwoordiger.

GARANTIE

Onze producten worden gegarandeerd op constante kwaliteit en eigenschappen.

	
Master Builders Solutions España, S.L.U. Ctra. de l'Hospitalet, 147-149, Edificio Viena 1ª Planta 08940, Cornellà de Llobregat (Barcelona) 13 00190-0099/CPR/B15/0048	
EN 1504-3:2005 Mortar type PC (based on polymers) for structural repair of concrete	
Compressive strength	class R4
Chloride ion content	≤ 0,05 %
Adhesive bond	≥ 2,0 MPa
Thermal compatibility (Freeze – Thaw cycle)	≥ 2,0 MPa
Carbonation resistance	passes
Coefficient of thermal expansion	0,489 µm/°C
Reaction to fire	Class F
Dangerous substances	complies with 5.4

MasterEmaco S 2600

Epoxy reparatiemortel voor wanden en vloeren met lage emissie.

VEILIGHEID

- Lees aandachtig de gebruiksaanwijzing op de etiketten en de veiligheidsinformatiebladen voor het gebruik van MasterEmaco S 2600.
- Tijdens de verwerking van MasterEmaco S 2600 ontstaat er een karakteristieke geur. Voor voldoende ventilatie zorgen en verwijderd houden van voedingsmiddelen en dranken.
- Huidcontact vermijden, draag handschoenen uit kunststof bvb. nitrilrubber of PVC.
- Ogen beschermen tegen contact met het materiaal. Kan oogirritatie veroorzaken bij hoge dampconcentratie.
- Kan overgevoeligheid veroorzaken bij inademing en huidcontact. Voor voldoende ventilatie en afzuiging zorgen tijdens de verwerking.
- Tijdens de verwerking, MasterEmaco S 2600 verwijderd houden van ontstekingsbronnen. Niet roken.

TECHNISCHE GEGEVENS

Technische gegevens	
Soortelijk gewicht	ca. 1,9 kg/l
Kleur	grijs
Druksterkte	> 50 N/mm ²
Verwerkbaarheidsduur bij 20°C	± 30 min.
Hechting	uitstekend op de meeste droge schone bouwmaterialen, mits voorzien van MasterTop BC 309
Bestendigheid	goede chemische bestendigheid
Uithardingstijd bij 20°C	beloopbaar na 24 uur mechanisch belastbaar na 4 dagen chemische belastbaar na 7 dagen

Master Builders Solutions Belgium nv
Nijverheidsweg 89
B-3945 Ham
Tel. +32 11 34 04 34
mbs-cc-be@mbcc-group.com
www.master-builders-solutions.com
B.T.W./T.V.A. BE 0729.676.164
RPR/RPM Antwerpen (Afdeling Hasselt)

DISCLAIMER

Deze productinformatie is gebaseerd op onze beste kennis van het product. De koper/verwerker zal, op basis van de ondergrond en projectgegevens enerzijds en de toepassings-en werkomstandigheden anderzijds, waarop Master Builders Solutions Belgium nv geen invloed heeft, op zijn verantwoordelijkheid een productgeschiktheidsproef uitvoeren, vooraleer met de uitvoering wordt gestart. Schriftelijke en mondelinge adviezen conform onze algemene leveringsvoorwaarden zijn geheel vrijblijvend. Bij herdruk komen voorgaande uitgaven te vervallen.