

MasterEmaco S 480

Krimpgecompenseerde, rheoplastische mortel voor structurele betonherstelling. Voldoet aan CUR-Aanbeveling 118. Voldoet aan gedrag m.b.t. brand volgens DIN 4102 deel I (05/98).

BESCHRIJVING

MasterEmaco S 480 is een monocomponent gebruiksklaar product dat met water moet gemengd worden teneinde een thixotrope mortel te verkrijgen. Het is gemaakt met hydraulische bindmiddelen en sulfaatbestendige Portland cement (HSR LA).

MasterEmaco S 480 - versterkt met PAN (polyacrylonitril) vezels - is krimpcompenserend, waterdicht en is bijzonder duurzaam zelfs in agressieve omgevingen. Het heeft een sterke hechting aan staal en is chloridevrij.

Het gedrag van MasterEmaco S 480 m.b.t. brand voldoet aan DIN 4102 deel I (05/98) Bauprodukte der Baustoffklasse A1.

MasterEmaco S 480 is chromaarm (Cr-VI) < 2 ppm.

Het product wordt aanbevolen voor herstellingen tot 40 mm dikte per laag.

MasterEmaco S 480 wordt aanbevolen voor toepassingen met de troffel of spuitmachine.

Cementmortels dienen steeds nabehandeld te worden met water of met een aangepaste curing compound om verdamping te vermijden. Zelfs zonder deze bescherming vertoont MasterEmaco S 480 geen scheuren wat wel kan voorkomen bij mortels die de eerste 24 uren niet behoorlijk beschermd en nabehandeld worden.

TOEPASSINGEN

- Onderhoudswerken in de havens of maritieme omgevingen.
- Onderhoudswerken in de mechanische industrie, vooral waar minerale oliën, smeermiddelen, enz. gebruikt worden.
- Voor de bescherming van beton tegen agressief water dat sulfaten, sulfiden, chloriden, enz. bevat.
- Herstelling van beschadigde delen.
- Herstelling van elementen die onderworpen zijn aan wisselende spanningen.
- Voor herstellingen van structuuronderdelen (balken in gewapend of voorgespannen beton onder normale of buitengewone belasting).
- Kan eveneens gebruikt worden als opvulmortel.

 0749	
Master Builders Solutions Belgium nv Nijverheidsweg 89, B-3945 Ham 06 BE0036/02	
EN 1504-3 Concrete repair product for structural repair CC mortar (based on hydraulic cement) EN 1504-3 Principles 3.1 / 3.2 / 3.3 / 4.4 / 7.1 / 7.2	
Compressive strength	class R4
Chloride ion content	≤ 0,05 %
Adhesive bond	≥ 2,0 MPa
Carbonation resistance	passes
Elastic modulus	≥ 25 GPa
Thermal compatibility	
- Freeze-Thaw	≥ 2,0 MPa
- Thunder Shower	≥ 2,0 MPa
- Dry cycling	≥ 2,0 MPa
Capillary Absorption	≤ 0,5 kg/m ² .h ^{0,5}
Reaction to fire	A1
Dangerous substances	complies with 5.4



Certificaatnummer BB-563-24047-0007-001
Certificatie-instelling BCCA



711-R



711-BBK

vormgegeven bouwstof

MasterEmaco S 480

Krimpgecompenseerde, rheoplastische mortel voor structurele betonherstelling. Voldoet aan CUR-Aanbeveling 118. Voldoet aan gedrag m.b.t. brand volgens DIN 4102 deel I (05/98).

AANMAKEN VAN MasterEmaco MORTEL

MasterEmaco S 480 wordt op de volgende manier aangemaakt:

- Controleer of de beschikbare hoeveelheid MasterEmaco S 480 voldoende is om het vooropgestelde werk uit te voeren. Om 1 m³ mortel te verkrijgen heeft men 1800 kg MasterEmaco S 480 nodig.
- Zorg ervoor dat u alle nodige materieel (mengmolen, kruiwagens, emmers, troffels,...) binnen handbereik hebt.
- Ga na of alle voorbereidingen voor het te herstellen oppervlak goed zijn uitgevoerd volgens de adviezen onder de rubriek "Richtlijnen voor reparatiewerken".
- Open de zakken MasterEmaco S 480 vlak voor het mengen. Giet de minimale hoeveelheid water in de mengmolen, zoals aangegeven in onderstaande tabel. De mengmolen starten en MasterEmaco S 480 snel en ononderbroken toevoegen
- Zodra de totale hoeveelheid MasterEmaco S 480 is toegevoegd, gedurende 3 à 4 minuten mengen om een homogene en klontervrije mortel te verkrijgen. Indien nodig, water toevoegen (de maximum aangeduide hoeveelheden vermeld in tabel niet overschrijden) om de gewenste vloeibaarheid te verkrijgen. Opnieuw 2 à 3 minuten mengen. De hoeveelheid aanmaakwater kan enigszins afwijken van de aangegeven waarden, afhankelijk van de omgevingstemperatuur en de relatieve vochtigheid. Bij warm en droog weer dient het watergehalte hoger te zijn, in tegenstelling tot koud en vochtig weer.

Manueel mengen van MasterEmaco S 480 is niet aanbevolen, omdat dan dikwijls te veel water wordt toegevoegd. Voor kleine hoeveelheden wordt bij voorkeur een schroefmixer gebruikt.

HOEVEELHEID AANMAAKWATER PER ZAK VAN 25 KG:

Toepassing	Aanbevolen consistentie	Aanmaakwater	
		Min.	Max.
Spuiten of manueel	plastisch	3,8 l.	4,2 l.

INVLOED VAN DE TEMPERATUUR

MasterEmaco S 480 kan gebruikt worden bij een omgevingstemperatuur tussen +5 en +30°C. Bij een lage omgevingstemperatuur (+5 tot +10°C) duurt het langer vooraleer men de gewenste sterktes bereikt heeft.

Wanneer hoge beginsterktes vereist zijn, dient men volgende maatregelen in acht te nemen:

- bewaar de zakken MasterEmaco S 480 op een niet te koude plaats;
- gebruik warm aanmaakwater (+30 tot +50°C);

- begin 's morgens met het aanbrengen;
- bescherm de gestorte MasterEmaco S 480 tegen lage temperaturen (bedekken met een waterdicht materiaal).

Product niet aanbrengen wanneer de temperatuur onder het vriespunt daalt.

Bij een hoge omgevingstemperatuur (> 30°C) is er een sterke vermindering van de verwerkbaarheid.

Gelieve volgende maatregelen in acht te nemen:

- bewaar de zakken MasterEmaco S 480 in een koele plaats;
- gebruik koud of met ijsgekoeld aanmaakwater;
- maak de mortel aan tijdens de meest koele periode van de dag.

Bij warm, droog en winderig weer moet bijzondere zorg besteed worden aan de nabehandeling. De oppervlakken moeten minstens tijdens de eerste twee dagen vochtig gehouden en daarna nabehandeld worden of onmiddellijk een MasterTop CC curing compound aanbrengen.

RICHTLIJNEN VOOR REPARATIEWERKEN

De hierna volgende richtlijnen en suggesties zijn gebaseerd op praktische ervaringen bij het gebruik van MasterEmaco S 480 reparatiemortels.

(A) VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND

De factoren "hardheid en duurzaamheid van beton" zijn hoe langer hoe meer belangrijk bij de ondergrondvoorbereiding. Zeker als het gaat om het herstellen en/of beschermen van beton dat is samengesteld volgens de recentste betontechnologie. Het is daarom raadzaam om op voorhand een diagnose te stellen opdat de keuze en manier van ondergrondvoorbereiding hierop wordt afgestemd. Raadpleeg uw Master Builders Solutions contactpersoon voor verdere inlichtingen. Het beschadigde beton of mortel en cementmelk met een beitel of kaphamer verwijderen of voorbereiden door gritstralen of hoge druk waterstralen totdat een ruw, stevig en zuiver oppervlak bekomen wordt. Voldoende diep uitkappen zodat de minimale laagdikte van 10 mm mortel kan worden aangebracht. De textuur moet ruw zijn: alle granulaten moeten zichtbaar zijn en de omhulling van zand- en cementkorrel moet minimum 3 mm uitgediept zijn. Zandstralen is onvoldoende om de vereiste ruwheid te verkrijgen!

De ondergrond met water verzadigen en het overtollige water verwijderen.

MasterEmaco S 480

Krimpgecompenseerde, rheoplastische mortel voor structurele betonherstelling. Voldoet aan CUR-Aanbeveling 118. Voldoet aan gedrag m.b.t. brand volgens DIN 4102 deel I (05/98).

Daarna:

- roest van de wapening verwijderen (blankstralen) of de wapening vervangen indien deze beschadigd is;
- eventueel waterverlies of doorsijpeling eerst stoppen door het oppervlak te draineren en te behandelen met een zeer snel bindende cement;
- het oppervlak reinigen om alle sporen van vetten, olie, verf, kalk, vuil of stof te verwijderen.

(B) HET AANBRENGEN VAN DE WAPENING

Bij het structureel repareren van grotere vlakken, dient een wapeningsnet aangebracht te worden indien de dikte van de herstellingslaag meer dan 20 mm bedraagt. Tussen het oppervlak en het wapeningsnet moet enige ruimte gelaten worden (minimum 10 mm). De mortellaag over de wapening moet meer dan 10 mm dik zijn (liefst 20 mm). Wapeningsbeschermer MasterEmaco P 5000 AP aanbrengen. Indien de dikte van de herstellingslaag minder dan 20 mm bedraagt, kan MasterEmaco S 480 aangebracht worden zonder wapening (eventueel een metaalgaas aanbrengen). De ondergrond moet wel ruw genoeg zijn – bij voorkeur met groeven van minstens 5 mm diepte - om een goede hechting van de mortellaag te verkrijgen.

Nota: Voor het repareren van kleine oppervlakken (welke op de correcte wijze zijn uitgehakt: kantig en de wapening minstens 10 mm vrij), kan men een dekking realiseren van 40 tot 50 mm op de bestaande wapening.

(C) VERZADIGING MET WATER

Na het aanbrengen van de wapening moet het te herstellen beton of metselwerk met water verzadigd worden ten minste gedurende 6 uren voor het aanbrengen van de mortel. Het overtollige water met perslucht of met voppen verwijderen.

(D) AANBRANDLAAG / SCHRAAPLAAG

Een aanbrandlaag kan aangebracht worden, hetzij in een strijkconsistentie met borstel, hetzij in een schraapconsistentie met de spaan/truweel. De strijk of borstelbare consistentie is iets meer verdund met water dan de schraapconsistentie. Bij de spuitapplicatie is het de eerste, zeer dunne laag die als aanbrandlaag dient.

(E) AANBRENGEN VAN DE MORTEL

Nadat MasterEmaco S 480 gemengd werd met water - zoals aangegeven in de richtlijnen van hoofdstuk "Aanmaken van MasterEmaco mortels", kan de mortel ofwel gespoten ofwel met de troffel aangebracht worden. Indien nodig kan met een spaan gewerkt worden om het oppervlak glad te maken en te egaliseren. Naargelang

de gewenste afwerking dient men een houten, plastic of met synthetische spons bedekte troffel te gebruiken. Het afwerken met de troffel mag slechts aangevat worden wanneer de binding van de mortel bezig is, dit is op het moment dat slechts een lichte vingerafdruk merkbaar is. Zelfs zonder bescherming na de afwerking, vertoont MasterEmaco S 480 geen barsten of scheuren ten gevolge van plastische krimp, zoals dit gewoonlijk voorkomt wanneer men gebruik maakt van mortels die niet beschermd werden tijdens de eerste 24 uren na het aanbrengen. In bijzonder droge en winderige omgevingen zal ook MasterEmaco S 480 een aangepaste nabehandeling vereisen. Het nabevochtigen van cementmengsels of het aanbrengen van een curing compound MasterTop CC om verdamping te voorkomen is trouwens altijd aan te bevelen.

BEGIN EN EINDE VAN DE BINDING, EN PRAKTISCHE GEBRUIKSDUUR (VERWERKBAARHEIDSDUUR)

Temp. °C	Begin Binding (uur)	Einde Binding (uur)	Praktische Gebruiksduur (min)
5	3,5 – 4,5	4,5 – 6,0	60 - 90
20	2,5 – 3,0	3,5 – 4,0	60 - 90

MasterEmaco S 480 NIET GEBRUIKEN

- Voor precisie aangietingen wordt MasterFlow 928 of MasterFlow 4800 aanbevolen.
- In contact met water waarvan het pH gehalte lager is dan 5,5. Raadpleeg in dit geval Master Builders Solutions.
- Voor horizontale betonherstellingen gebruikt men best mortel van het type MasterEmaco T.

OPMERKING

1. Indien de mortel nadien bedekt wordt met een bescherm laag (verf, coating, enz.) of een zandcement deklaag (bij horizontale reparaties) dient men de MasterTop CC curing compound te verwijderen.
2. Voorzie een wachttijd van minimum 3 dagen (liefst 1 week, afhankelijk van de gebruikte hoeveelheid aanmaakwater) na aanbrengen van de mortel, alvorens te overlagen met een egalisatiemortel type MasterEmaco N 5100 FC of een waterdampdoorlatend beschermingssysteem type MasterSeal / MasterEmaco.

MasterEmaco S 480

Krimpgecompenseerde, rheoplastische mortel voor structurele betonherstelling. Voldoet aan CUR-Aanbeveling 118. Voldoet aan gedrag m.b.t. brand volgens DIN 4102 deel I (05/98).

VERPAKKING, OPSLAG EN HOUBAARHEID.

MasterEmaco S 480 is verpakt in vochtbestendige zakken van 25 kg bewaren op een droge en beschutte plaats. Het product niet gebruiken indien de verpakking beschadigd is. In de gesloten en originele verpakking is het product 9 maanden houdbaar.

VOORZORGSMAATREGELEN

Dit product bevat cement, welke irritatie kan veroorzaken. Gebruik rubberen handschoenen en veiligheidsbril. Contact met ogen en verlengd contact met de huid vermijden. Indien materiaal in de ogen komt, overvloedig spoelen met zuiver water en een arts raadplegen. Producten buiten het bereik van kinderen houden. Voor verdere inlichtingen, zie veiligheidsgegevens.

TECHNISCHE GEGEVENS VAN MasterEmaco S 480 (*)

Technische gegevens					
Eigenschap	Norm	Eenheid	Norm EN 1504-3	Gemeten waarde (min. 1x per jaar of extern)	Gedeclareerde waarde
Vorm	-		-		grijs poeder
Gehalte aan chloorionen	EN 1015-17	%	≤ 0,05		≤ 0,03
Korrelopbouw	-	mm	-		max. 1,5
Laagdikte minimum maximum	-	mm			5 40 (vert + horizont)** 20 (boven het hoofd)
Densiteit	-	g/cm ³	-		≥ 2,0
Aanmaakwater per zak van 25 kg	-	liter	-		± 3,8 – 4,2 (spuiten of manueel)
Ondergrond- en omgevingstemperatuur	-	°C	-		min. +5 en max. +30
Druksterkte na 1 dag	-	N/mm ²	-		min. 15
Druksterkte na 28 dagen	EN 12190	N/mm ²	≥ 45		min. 50
Buigtreksterkte na 1 dag		N/mm ²			ca. 5
Buigtreksterkte na 28 dagen		N/mm ²			min. 7
Elasticiteitsmodulus (28 dagen)	EN 13412	N/mm ²	≥ 20.000	28.000 – 30.000	
Hechtsterkte (28 dagen) beton	EN 1542	N/mm ²	≥ 2		≥ 2,6
Hechtsterkte na vries en dooi (50 cycli met zout)	EN 13687-1	N/mm ²	≥ 2	≥ 2,2	
Hechtsterkte na donder en stortregen (50 cycli)	EN 13687-2	N/mm ²	≥ 2	≥ 3,5	
Hechtsterkte na drogen (50 cycli)	EN 13687-4	N/mm ²	≥ 2	≥ 3,5	
Weerstand tegen carbonatatie	EN 13295	mm	$d_k \leq \text{ref. beton MC (0,45)}$	≤ ref. beton	
Capillaire absorptie	EN 13057	kg/m ² /h ^{-0,5}	≤ 0,5	0,205	
Scheurbestendigheid (I)	Coutinho ring				geen scheuren na 180 dagen
Scheurbestendigheid (II)	DIN type V-goot				geen scheuren na 180 dagen
Luchtgehalte		%			3,5 – 6,5
Waterindringing		mm		max. 10	
Krimp					max 12 x 10 ⁻⁴
Fysiologisch effect					idem als cement, Cr-VI < 2 ppm
Toxiciteit					niet giftig

** Aanbrengen van een wapeningsnet bij laagdiktes ≥ 20 mm

* De vermelde resultaten werden gemeten met 4,0 liter water / 25 kg in labcondities bij 20°C.

MasterEmaco S 480

Krimpgecompenseerde, rheoplastische mortel voor structurele betonherstelling. Voldoet aan CUR-Aanbeveling 118. Voldoet aan gedrag m.b.t. brand volgens DIN 4102 deel I (05/98).

Master Builders Solutions Belgium nv
Nijverheidsweg 89
B-3945 Ham
Tel. +32 11 34 04 34
mbs-cc-be@mbcc-group.com
www.master-builders-solutions.com
B.T.W./T.V.A. BE 0729.676.164
RPR/RPM Antwerpen (Afdeling Hasselt)

DISCLAIMER

Deze productinformatie is gebaseerd op onze beste kennis van het product. De koper/verwerker zal, op basis van de ondergrond en projectgegevens enerzijds en de toepassings-en werkomstandigheden anderzijds, waarop Master Builders Solutions Belgium nv geen invloed heeft, op zijn verantwoordelijkheid een productgeschiktheidsproef uitvoeren, vooraleer met de uitvoering wordt gestart. Schriftelijke en mondelinge adviezen conform onze algemene leveringsvoorwaarden zijn geheel vrijblijvend. Bij herdruk komen voorgaande uitgaven te vervallen.