

MasterKure[®] 220 WB

Vann / akrylbasert herdemembran for betong.

Tekniske data	
Aktiv komponent:	Akrylbasis
Form:	Flytende
Densitet (20°C):	Ca. 1,0 g/cm ³
pH-verdi (20 °C):	9,5 ± 1,0
Farge:	Melkehvit

Merk: Beskyttelsesvirkningen for dette etterbehandlingsmiddelet er sterkt avhengig av at den påførte filmen er ensartet.

Den påførte mengden kan kontrolleres på følgende måte: En mengde på 5 kg (~ 5 l) MasterKure 220WB fylles i sprøyten. Med dette kan ca. 20-25 m² behandles.

PRODUKTBESKRIVELSE

MasterKure 220WB er curing på akrylbasis. Etter påføring danner produktet en film som hemmer vannfordampingen fra overflaten under herding. Filmen som er dannet, er diffusionsåpen og overflaten kan etterbehandles.

BRUKSOMRÅDER

- Elementfabrikker
- Ferdigbetong (gulv).

BRUKSANVISNING.

Bruk: Påføres med trykkluffsprøyte.

For å oppnå et optimalt resultat skal følgende retningslinjer overholdes:

- MasterKure 220WB skal påføres umiddelbart etter utlegging, og/eller etter ev. glatting/pussing.
- Etter glatting/pussing påføres MasterKure 220WB igjen for å oppnå optimal beskyttelse.
- Betongen skal være så våt at curingen ikke suges inn i betongen, men forblir på betongoverflaten.
- Dersom den ferske betongen er så tørr at den kan ta opp ytterligere vann, må man ikke påføre MasterKure 220WB på betongoverflaten.
- Ved påføring av MasterKure på sugende/ikke fuktige overflater må betongoverflaten fuktes forsiktig med vann før herdemembranen påføres.

Bearbeidingsstemperatur minst +5° C. Etter påføring eller ved opphold i arbeidet skal alt verktøy umiddelbart rengjøres med vann.

Ved korrekt påføring skal sprøyten deretter være tom. En overflate som er behandlet på denne måten skal ha et ensartet hvitt utseende.

Ved glatting av betongoverflater

Ved påføring av Mastercure 220WB vått i vått før glatting, vil det være en fordel å blande produktet med vann 1:4.

Etter glatting påføres MasterKure 220WB uforynnet. Hvis betongoverflaten skal etterbehandles, er kontroll av vedhefting absolutt nødvendig.

FORBRUK

Ca. 150 - 200 g/m²

Den nødvendige påføringsmengden avhenger av type og porøsitet for den behandlede overflaten, og må påvises ved en egnet forhåndstest. Den anbefalte mengden bør ikke overskrides. Avhengig av bruk kan flere påføringer være nødvendig.

FORPAKNING

- 25 ltr. Dunk
- 200 ltr. Fat.

LAGRING

Minst 6 måneders holdbarhet ved lagring ved
+1 °C til +30 °C.

SIKKERHETSTILTAK

Produktet er ifølge EU-direktiver ikke merkepliktig.
Se eget helse- og sikkerhetsdatablad.

Forbehold for endringer og trykkfeil.

Master Builders Solutions Norway AS

Gullfotdalen 4

NO-2120 Sagstua

T +47 62 97 00 20

F +47 62 97 18 85

www.master-builders-solutions.no

NOTE:

Teknisk informasjon og arbeidsanvisning er overlevert av Master Builders Solutions Norway AS med det formål å hjelpe brukeren til å få det best mulige og mest økonomiske resultatet. Våre anvisninger er basert på mange års erfaring og på våre nåværende kunnskaper. Fordi arbeidsforholdene hos brukeren ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke påta oss ansvar for resultatene som en bruker oppnår ved bruk av dette produktet. Det påligger alltid brukeren å ta de nødvendige forholdsregler i det aktuelle tilfellet for å overholde gjeldende regler. Hvis det oppstår tvil om produktets egenskaper eller bruk, skal Master Builders Solutions Norway AS kontaktes umiddelbart.

NB Fordi alle våre datablader oppdateres løpende, er det brukerens ansvar å skaffe seg siste versjon.