



Ucrete TCCS

Resina de encapsulamento resistente, de cor estável, para uma estética melhorada.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Ucrete TCPU Clear é um poliuretano monocomponente alifático que não contém solventes, concebido para proporcionar uma selagem transparente.

Ucrete TCPU Clear é estável à luz e não amarelece, proporcionando excelentes resistências mecânicas e químicas.

Ucrete TCPU Clear foi desenhado como parte integral dos sistemas Ucrete HPQ e Ucrete TZ.

PROPRIEDADES E BENEFÍCIOS

- Instalação por aplicadores especialistas;
- Monocomponente;
- Cura rápida para minimizar os tempos de paragem.

QUALIDADE DO AR

Ucrete foi distinguido com o selo de ouro Air Confort Gold após passar satisfatoriamente intensos ensaios em câmaras de medição de compostos orgânicos voláteis (COVs) e auditorias de controlo de qualidade e procedimentos produtivos.

Esta distinção demonstra que Ucrete é um produto extremamente limpo, sem qualquer composto volátil que possa contaminar os produtos alimentares ou afetar o bem-estar das pessoas.

Todos os sistemas Ucrete possuem um nível de emissões muito baixo, cumprindo todos os requisitos de emissões europeus para sistemas de pavimentos para utilização no interior, incluindo AgBB na Alemanha, M1 na Finlândia e Affsset em França. Ucrete foi classificado como A+, certificação francesa que estabelece a taxa mais baixa de emissões.

Para mais informações, contactar com o seu representante local da Master Builders Solutions España, S.L.

APLICAÇÃO DE UCRETE HPQ

Para a maioria dos casos, é suficiente aplicar uma só camada. Se for necessário uma superfície mais lisa ou mais atrativa, mas menos resistente ao deslizamento, podem ser aplicadas 2 ou mais camadas.

Para obter os melhores resultados, a temperatura do suporte, ambiente e material devem situar-se entre 15°C e 25 °C. A temperatura mínima do suporte é de 8°C.

Não aplicar se existir a probabilidade de condensação atmosférica antes de se ter alcançado uma cura total do produto. Por exemplo, quando é atingido o ponto de orvalho ou quando a temperatura ambiente ou do suporte não é 3°C superior ao ponto de orvalho.

Agitar a embalagem antes de utilizar. Verter Ucrete TCPU Clear num recipiente limpo e aplicar com rolo até assegurar uma extensão e cobertura completas de toda a superfície, evitando a acumulação de material.

É importante alcançar o consumo estabelecido de 0,2 kg/m². Um excesso de consumo pode fazer com que a superfície fique esbranquiçada.

APLICAÇÃO DE UCRETE TZ

Para a maioria dos casos, é suficiente uma camada de aplicação com uma talocha e rolo, ainda que para conseguir um acabamento uniforme possam ser necessárias duas camadas.

Se for aplicada uma segunda camada esta deve ser aplicada nas 36 horas seguintes.

APLICAÇÃO DE UCRETE TZAS

Aplicar uma camada com talocha e rolo. Não exceder os 50 microns de revestimento.

CURA

Antes da aplicação da seguinte camada, comprovar que a superfície não está pegajosa ao tato. O tempo de repintura depende da humidade e da temperatura, mas, para a maior parte das condições, a demão seguinte pode ser aplicada após 5 horas. O tempo entre camadas não deve exceder as 36 horas.

Normalmente, a cura completa é alcançada após 24 horas, mas, em condições de tempo frio e seco, pode prolongar-se até 48 horas.



Ucrete TCCS

Resina de encapsulamento resistente, de cor estável, para uma estética melhorada.

CONSUMO

Para aplicações sobre Ucrete HPQ

Primeira camada: 28-33 m²/ud 0,18 – 0,21 kg/m²
Segunda camada: 37-43 m²/ud 0,14 – 0,16 kg/m²

Para aplicações sobre Ucrete TZ

Primeira camada: 75-120 m²/ud 0,05 – 0,08 kg/m²
Segunda camada: 100-150 m²/ud 0,04 – 0,06 kg/m²

Para aplicações sobre Ucrete TZAS

Camada única: 120 m²/ud 0,05 kg/m²

LIMPEZA DE FERRAMENTAS

Em estado fresco, limpar as ferramentas com xileno.

APRESENTAÇÃO

Ucrete TCPU Clear é fornecido em embalagens de 6 kg.

ARMAZENAMENTO

Ucrete TCPU Clear deve armazenar-se em local seco, elevado do solo, sem radiação direta da luz solar, protegido das intempéries, nas embalagens originais e em ambientes com temperaturas de +5 °C a +30 °C.

Para o tempo de conservação nestas condições, consultar a etiqueta da embalagem.

MANUSEAMENTO E TRANSPORTE

Para o manuseamento do produto, deverão ser cumpridas as medidas preventivas habituais relativas ao manuseamento de produtos químicos como por exemplo, não comer, não beber, nem fumar durante a aplicação e lavar as mãos antes de uma pausa e na conclusão do trabalho.

Pode consultar-se informação de segurança específica relativa ao manuseamento e transporte do produto na Ficha de Segurança do mesmo.

A eliminação do produto e da embalagem do mesmo deve ser realizada de acordo com a legislação vigente e é da responsabilidade do aplicador final do produto.

DEVE TER-SE EM CONTA

- Utilizar sempre misturas completas. Não adicionar qualquer substância que possa modificar as propriedades do revestimento;
- Verificar a inocuidade dos produtos de limpeza utilizados nos revestimentos Ucrete;
- Em aplicações no exterior e/ou pela ação direta dos raios UV, produz-se o amarelecimento no Ucrete BASECOAT;
- Como o Ucrete TCPU Clear faz parte dos sistemas Ucrete HPQ, Ucrete HPQAS, Ucrete TZ e Ucrete TZAS, encontra-se coberto pela marcação CE correspondente;
- Consultar as Declarações de Prestações e Fichas de Sistemas respetivas para cada sistema.



Ucrete TCCS

Resina de encapsulamento resistente, de cor estável, para uma estética melhorada.

NOTA:

A presente Ficha Técnica serve, assim como as demais recomendações e informação técnica, unicamente para a descrição das características do produto, modo de utilização e suas aplicações. Os dados e informações reproduzidos têm por base os nossos conhecimentos técnicos adquiridos através de biografia, ensaios de laboratório e através da prática.

Os dados de consumo e dosificação que figuram nesta ficha técnica, são baseados na nossa própria experiência, pelo que são susceptíveis de variações devido a diferentes condições de obra. Os consumos e dosificações reais deverão determinar-se através de ensaios prévios sendo estes responsabilidade do cliente.

Para um acompanhamento adicional, o nosso serviço técnico, está à sua disposição.

Master Builders Solutions España, S.L. - Sucursal em Portugal reserva o direito de modificar a composição dos produtos, sempre e quando estes continuem cumprindo as características descritas na Ficha Técnica.

Outras aplicações do produto que não se enquadrem com as indicadas, não serão da nossa responsabilidade.

Outorgamos garantia em caso de defeito na qualidade de produção dos nossos produtos, ficando excluídas as reclamações adicionais, sendo da nossa responsabilidade tão só a de compensar o valor de mercadoria fornecida.

Deve ser tido em conta as eventuais reservas correspondentes a patentes ou direito de terceiros.

A presente ficha técnica perde a sua validade com a emissão de uma nova.

CONTACTO

Master Builders Solutions España, S.L. - Sucursal em Portugal

Avenida Tomás Ribeiro, nº 43, Bloco 2A, 3º G, 2790-221 Carnaxide, Portugal

encomendas-ebportugal@mbcc-group.com

www.master-builders-solutions.com/pt-pt