

MasterTile® 404

Плиточный клей для всех видов керамических покрытий, фарфоровой и глазурованной плитки и мозаики.

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

MasterTile 404 – смесь сухая клеевая на цементном вяжущем С0, ГОСТ Р 56387. При смешивании с водой образуется пластичный, однородный состав. Материал рекомендуется наносить на поверхность с помощью зубчатого шпателя толщиной от 1 до 10 мм.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Для внутреннего применения
- Для применения на вертикальных и горизонтальных (исключая потолочные) поверхностях.
- Для укладки керамической, глазурованной, неглазурованной, фарфоровой, клинкерной плитки (до 30х30 см), мозаики.
- Применяется на следующих типах оснований/конструкций: цементные стяжки, за исключением теплых полов, полусухие стяжки; цементные и цементно-известковые штукатурки; бетон и бетонные конструкции; газобетон; гипсокартон; гипсоволокнистые плиты; гипсовые полы и штукатурки;
- Для отделки влажных помещений, душевых, холодных помещений.
- Для укладки плитки на гидроизоляцию PCI Lastogum (ванные комнаты, душевые, санузлы и т.д.).

СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА

- Отсутствие усадки при твердении
- Высокая тиксотропия, легок и прост в применении
- Стойкий к периодическим водным воздействиям
- Совместим с различными типами оснований.
- Соответствует классу плиточного клея С0 согласно ГОСТ Р 56387.

УПАКОВКА

Материал MasterTile 404 упакован во влагонепроницаемые мешки по 25 кг.

СРОК И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Гарантийный срок хранения материала 12 месяцев в ненарушенной заводской упаковке. Хранить в сухом закрытом помещении при температуре не ниже +5°C.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (таблица 1)

Показатель	Значение
Цвет	Серый, белый
Толщина слоя клея, мм	1–8
Температура применения	+5°C ... +35°C
Время созревания раствора, мин	3
Время жизни раствора, мин	60
Время корректировки, мин	10
Пешеходная нагрузка, ч через	24
Затирка швов, ч, через	24 часа
Рабочая нагрузка, сут, через	7
Прочность клеевого соединения после выдерживания в воздушно-сухой среде в течение 28 суток, МПа, не менее	0,5
Сползание, мм	<0.7
Температура эксплуатации	+5°C ... +60°C

*- испытания проводились согласно ГОСТ Р 56387

MasterTile® 404

Плиточный клей для всех видов керамических покрытий, фарфоровой и глазурованной плитки и мозаики.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание должно быть прочным, ровным, с открытой пористостью. Не допускается наличие сквозных трещин, пыли, мастики, смолы, водоотталкивающих пропиток, смазок и других загрязнений, способных снизить адгезию.

Перед укладкой плитки все дефекты на вертикальных и горизонтальных поверхностях должны быть отремонтированы продуктами серии MasterEmaco или MasterTile 404 в зависимости от требуемой толщины слоя.

Сильно впитывающее цементное основание или основание из пористого бетона следует грунтовать составом MasterTile P 300, согласно инструкции.

Влажность основания должна быть:

- новая цементная стяжка - не более 4%,

Минимальный возраст основания перед укладкой плитки:

- цементная стяжка - 28 дней
- бетон - от 28 дней до 3 месяцев

При необходимости уменьшения сроков производства работ обратитесь к специалистам Master Builders Solutions.

ПРИМЕНЕНИЕ

Приготовление раствора

Перед смешиванием MasterTile 404 с водой необходимо:

- проверить, что имеющегося количества материала MasterTile 404 будет достаточно, принимая во внимание его расход;
- убедиться, что все необходимые материалы и оборудование (миксеры, тележки, ведра, шпателя и т.д.) находятся под рукой;
- проверить выполнение предварительных работ, прописанных в разделе «Подготовка основания».
- Для правильного приготовления раствора используйте следующую инструкцию:

- 1) откройте необходимые для работы мешки с MasterTile 404 незадолго до начала смешивания;
- 2) налейте в чистую, заранее увлажненную, емкость необходимое количество воды, указанное в таблице 2;
- 3) включите миксер, быстро и непрерывно добавляйте MasterTile 404.
- 4) после того, как засыпан весь MasterTile 404, смешивание следует продолжать в течение 3 минут, пока не исчезнут комки и смесь не станет однородной.
- 5) Оставьте смесь на 3 минуты для созревания;

- 6) Затем снова быстро перемешайте в течение 1 минуты.

Потребность воды для приготовления MasterTile 404, в литрах, на 25 кг (мешок) (таблица 2)

Минимальное	Максимальное
6,00	6,25

Укладка плитки

1. Нанесите тонкий контактный слой раствора гладким металлическим шпателем на основание.
2. На свежеложенный контактный слой нанесите основной слой с помощью зубчатого шпателя.
3. Уложите плитку на основание и надавите на нее, слегка двигая в стороны.
4. Расход материала указан в таблице 3

Расход клея (таблица 3)

Шаг зубчатого шпателя	Расход на 1м ² (45°-60°)
- 4 мм	1,6 - 1,9 кг
- 6 мм	2,3 - 2,9 кг
- 8 мм	3,1 - 3,9 кг
- 10 мм	3,9 - 4,8 кг

Расход: 1,42 кг сухой смеси на м² при слое толщиной в 1 мм

Затирка швов

Затирку швов производите с помощью материала PCI Nanofug, PCI Nanofug Premium, PCI Durafug NT на цементной основе или с помощью PCI Durarox NT или PCI Durarox NT Plus на эпоксидной основе.

Деформационные швы

Для деформационных швов, в местах примыкания (стена/пол), соединительных швов (дерево/керамическое покрытие, встроенные детали/керамическое покрытие) использовать герметизирующий состав. Для подбора нужного типа герметика обратитесь к специалисту Master Builders Solutions.

Обратите внимание

- Не использовать раствор при температуре ниже +5 и выше +40 градусов, а также при сквозняках.
- Трещины в основании должны быть отремонтированы до укладки плитки.
- Для работы на впитывающих основаниях используйте грунтовку MasterTile P 300. В противном случае время корректировки плитки сократится.

MasterTile® 404

Плиточный клей для всех видов керамических покрытий, фарфоровой и глазурованной плитки и мозаики.

- Никогда не добавляйте воду или сухую смесь в уже приготовленный раствор.
- Затворенный водой раствор клея MasterTile 404 следует применить в течение 1 часа. Высокие температуры сокращают время жизни раствора, низкие увеличивают.
- Для заделки швов в мозаике следует удалить излишки клея из швов (процедура осуществляется после снятия бумаги с мозаики).
- Для заделки швов в мозаике следует удалить излишки клея из швов (процедура осуществляется после снятия бумаги с мозаики).
- необходимо удалить с помощью воды.
- Загрязнения с плитки и инструмента сразу после окончания работ по укладке плитки.
- После высыхания раствора возможна только механическая очистка.

Меры предосторожности

Продукт содержит цемент, вызывающий раздражение кожи и слизистых оболочек, поэтому следует избегать попадания в глаза и контакта с кожей. В случае раздражения пораженные места тщательно промыть водой и обратиться к врачу, предоставив информацию о материале.

Представленная информация основана на нашем опыте и знаниях на сегодняшний день. Из-за наличия многочисленных факторов, влияющих на результат, информация не подразумевает юридической ответственности. За дополнительной информацией обращайтесь к местному представителю.

Поскольку производство материалов периодически оптимизируется и совершенствуется, компания оставляет за собой право изменять техническое описание материала без уведомления клиентов. С введением нового описания старое техническое описание утрачивает актуальность. Перед применением материала убедитесь в наличии у Вас действующего на данный момент технического описания.

ООО «МБС Строительные системы»
Офис в Москве: +7 495 225 6436
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 539 5397
Офис в Казани: +7 843 212 5506
Офис в Краснодаре: +7 989 852 6779
Офис в Екатеринбурге: +7912 690 2865
Офис в Новосибирске: +7 913 013 2763
E-mail: stroysist@mbcc-group.com
www.master-builders-solutions.ru

® = зарегистрированная торговая марка компании, входящей в MBCC Group, во многих странах мира