

MasterKure 220WB

Prostriedok na ochranu betónu proti vysychaniu. Nanáša sa na plochu čerstvého betónu, akonáhle sa prestane lesknúť – “zavädne” alebo ihneď po oddebnení. Nesteká a neznižuje prídržnosť povrchu.

POUŽITIE

- Vodorné alebo zvislé konštrukcie: steny, stĺpy, stropy s požiadavkami na prídržnosť povrchu pre spojenie s následnou úpravou povrchu (omietka, nanosenie vrstvy, náter).

PÔSOBENIE

- MasterKure 220WB vytvára na povrchu nedegradujúci ochranný film, zabraňujúci vyparovaniu vody počas najdôležitejšej fázy hydratácie.
- Vysoká uzatváracia schopnosť zaručuje optimálny priebeh hydratácie aj v hornej vrstve betónu, čím sa zabraňuje tvorbe trhlín a zlepšuje uzavretosť a pevnosť povrchu.
- Tieto parametre vedú k lepšej odolnosti proti mrazu, soliam atď.
- Vytvorený film zostáva priehľadný a vhodný na ďalšiu úpravu povrchu (náter, nanosenie vrstvy, ďalšia betónová vrstva). Avšak je vhodné prídržnosť prípadnej ďalšej vrstvy vzhľadom k rôznorodosti materiálov vopred vyskúšať.

DÁVKOVANIE

- 150 až 200 g/m² v prípade neleštenej plochy; 70 až 100 g/m² v prípade leštenej plochy podláh.
- Potrebné množstvo závisí od druhu pórovitosti povrchu a malo by sa stanoviť predchádzajúcimi skúškami.
- Neprekračujte maximálne odporúčané množstvo.
- Podľa konkrétneho prípadu je možný viacnásobný postrek (pri plochách po oddebnení veľmi vhodné). Ale je nutné nechať najskôr predchádzajúci nástrek zaschnúť.

SPRACOVANIE

- Podklad musí byť bez nečistôt (olejov, voľných častíc atď.), ktoré by mohli nástrek oddeliť.
- Pred použitím je vhodné produkt premiešať.
- Nanáša sa vhodným zariadením: striekací mostík, vysokotlakový prístroj s tryskou > 90° ale len na povrch po oddebnení, valčekom alebo štetcom.

- MasterKure 220WB sa odporúča naniesť na plochu čerstvého betónu ihneď, akonáhle sa prestane lesknúť „zavädne“ alebo krátko po oddebnení, pričom je dôležitá rovnomernosť a kompaktnosť vytvoreného filmu. Ak nie je možné naniesť nástrek ihneď pri hladení betónu (výskyt kaluží, nedostatok pracovníkov a pod.), je vhodné začať ihneď po zarovnaní betónu alebo hladení s vlhčením povrchu tzv. rosením tak, aby nedošlo k predčasnému vyschnutiu povrchu. Na vyschnutom povrchu už MasterKure 220WB nezreaguje a nevytvorí film. Aj po oddebnení je treba MasterKure 220WB naniesť okamžite.
- Účinok závisí aj od nanášaného množstva.
- Pri použití na mokrý betón nie je možné zaručiť rovnomerný účinok, preto je nutné odstrániť prípadné kaluže.
- Po nanosení MasterKure 220WB má betón rovnomerne biely vzhľad.

BALENIE

- kanister 20 kg
- sud 200 kg
- kontajner 1000 kg

SKLADOVANIE

- Chrániť pred mrazom a znečistením!
- Pri obvyklom skladovaní (uzavretá nádoba, +20 °C) zaručuje výrobca trvanlivosť min. 6 mesiacov, potom alebo najmä pri vystavení MasterKure 220WB teplotám nad +30 °C je nutné produkt homogenizovať.
- Po zmrznutí výrobok nie je možné použiť.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Dôsledne dodržiavajte pokyny uvedené v karte bezpečnostných údajov.

TECHNICKÁ PODPORA

Príslušný odbornotechnický poradca je Vám s ďalšími informáciami a technickou podporou rád k dispozícii.

MasterKure 220WB

Prostriedok na ochranu betónu proti vysychaniu. Nanáša sa na plochu čerstvého betónu, akonáhle sa prestane lesknúť – “zavädne” alebo ihneď po oddebnení. Nesteká a neznižuje prídržnosť povrchu.

TECHNICKÉ ÚDAJE	
Vzhľad	mliečne biela kvapalina
Objemová hmotnosť pri +20 °C	1,00 g/cm ³
Teplota pri nanášaní	> +5 °C

Master Builders Solutions Slovakia spol. s r.o.
Na stanicu 937/26b, 010 09 Žilina
E-mail: info.sk@mbcc-group.com
www.master-builders-solutions.com/sk-sk

Zákaznícky servis:
T: +421 41 76 314 83
+421 918 888 918
E-mail: objednavky.sk@mbcc-group.com

Technicko-poradenský servis:
T: +421 905 550 190
+421 918 769 951

Pracovné podmienky a rozsah použitia produktov sú rozdielne. V technickom liste sú uvedené všeobecné pokyny na spracovanie materiálu. Spracovateľ je povinný preskúšať vhodnosť a možnosť použitia produktu na zamýšľaný účel. V prípade požiadaviek nad rámec všeobecných pokynov je si potrebné vyžiadať poradenstvo odborných technických poradcov predávajúceho. Predávajúci nezodpovedá za škodu, ak sa kupujúci odchýli pri spracovaní a aplikácii tovaru od technických podmienok, skladovacích podmienok, pokynov výrobcu a dôb ich použiteľnosti. Aktuálne informácie o produktoch firmy sú dostupné na www.master-builders-solutions.com/sk-sk.

Vydané: Február 2021

Novým vydaním stráca staré platnosť.