

# MasterFinish<sup>®</sup> RL 310

MasterFinish RL 310 används vid betonggjutning på byggplatser och inom betongelementindustrin.

## PRODUKTBESKRIVNING

MasterFinish RL 310 används vid betonggjutning på byggplatser och inom betongelementindustrin till:

- Formar av trä, stål och plast
- Vertikala och horisontella gjutningar
- Blanka och strukturerade ytor
- Färgade betongytor
- Betong med hög temperatur

## EGENSKAPER

- Minskar friktionen vid avformning
- Minskar rostbildningar på formen
- Förlänger formens livstid
- Gör rengöringen av de använda formarna enklare.

## BRUKSANVISNING

MasterFinish RL 310 levereras klar för användning.

Formen ska rengöras noggrant innan formoljan påförs. Oljan ska påföras i ett tunt, jämnt skikt och täcka hela formens yta. Överflödiga olja ska avlägsnas, eftersom den kan skada betongen eller ytans utseende.

Tekniska data	
Produkt	Oljebaserad formolja
Aktiva komponent	Modifierad mineralolja
Densitet (20°)	0,86 ± 0,02 kg/l
Viskositet (40°)	7 – 9 cSt (Herzog)
Flampunkt	160 °C
Okklarhetspunkt:	Ca -12 °C (visuell uppskattning)
Flytpunkt:	Ca -15 °C (visuell uppskattning)
Utseende	Ljusgul vätska

Påföringen kan göras med borste, rulle eller spruta och detta ska göras innan armeringen monteras.

Påfyllningen av betong ska göras mycket noggrant så att formoljan inte avlägsnas från vissa delar av formen

## VÄGLEDANDE FÖRBRUKNING

Blank yta: 0,01 l/m<sup>2</sup>

Grov yta: 0,02 l/m<sup>2</sup>

Förbrukningen beror på formens yta och påföringsmetoden.

Formoljans egentemperatur bör vara över 0 °C med hänsyn till förbrukning och påföring.

För hög förbrukning och problem vid påföringen ökar proportionellt med formoljans sjunkande temperatur.

## FÖRVARING

MasterFinish RL 310 bör förvaras frostfritt i temperaturer mellan -2 °C och +40 °C i tät försluten förpackning.

Vid förvaring enligt ovanstående anvisning är hållbarheten 1 år.

## LEVERANS

20 l dunk, 210 l fat, 1000 l palltank

## ARBETSMILJÖ:

Se särskilt säkerhetsdatablad/bruksanvisning.

Med reservation för ändringar och tryckfel.



**Master Builders Solutions Sverige AB**

Metallvägen 42, SE-195 72

Rosersberg, Sverige

Tel: +46 (0)8 732 29 37

[www.master-builders-solutions.com](http://www.master-builders-solutions.com)

NOTE:

Den tekniska informationen och arbetsanvisningarna tillhandahålls av Master Builders Solutions Sverige AB för att hjälpa användaren få bästa möjliga och mest ekonomiska resultatet. Våra anvisningar bygger på många års erfarenhet samt på vår nuvarande kunskap. Eftersom arbetsförhållandena hos användaren ligger utanför vår kontroll kan vi inte påta oss något ansvar för de resultat en användare får vid användning av produkten. Det åligger alltid användaren att följa de förhållningsregler som krävs för efterlevnad av gällande bestämmelser. Om det uppstår frågor kring produktens egenskaper eller användning, kontakta Master Builders Solutions Sverige AB direkt.

Obs: Eftersom alla våra datablad uppdateras löpande åligger det användaren att skaffa sig den senaste versionen.

